



Famiglia
Protech

Tipologia
Pittura ad alta copertura, per tunnel, gallerie e sottopassaggi

Linee prodotti
• **Infratech**

Categorie funzionali
• **Interventi strutturali manutentivi di tunnel e gallerie**
• **Tinteggiature protettive (pitture)**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido



PRT.0115

PROTECH TUNNEL

Pittura a tempera ad alta copertura, per tunnel, gallerie e sottopassaggi

Codice Doganale

3209 1000

Imballaggi

- Secchio da 15 l

Applicazione

- Nebulizzazione airless a bassa pressione
- Pennello
- Rullo

Descrizione del prodotto

Pittura a tempera ad elevata copertura specifica, alto residuo secco e idrorepellente, per pitturazioni segnaletiche e decorative di superfici interne in genere relative a tunnel, gallerie, sottopassaggi, ecc., ad alto riempimento.

Arancio Sanguigno: RAL 2002

Bianco Puro: RAL 9010

Grigio Ghiaia: RAL 7032

Informazioni aggiuntive

Pigmenti speciali, cariche inorganiche, additivi vari dispersi in resina sintetica a base di polimeri in emulsione acquosa. Resistente alle aggressioni alcaline.

Consumi

Da 0,30 a 0,50 litri di PROTECH TUNNEL per ogni metro quadrato di superficie da pitturare.

Campi d'impiego

Tinteggiature verticali segnaletiche e decorative per tunnel, gallerie e sottopassaggi.

Caratteristiche fondamentali

 Applicare in due mani

 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Non infiammabile

 Peso specifico:
1.56 g/cm³

 Temperatura di applicazione:
+ 5 / +35 °C

 **Colori disponibili**
Richiedere i colori disponibili

Specifiche tecniche

Indurimento completo: 5-8 h

Materiale alcalino-resistente

Residuo secco: 68 %

Pulizia strumenti

• Acqua

Supporti consentiti

• Calcestruzzo

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **11/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Preparazione dei supporti

SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI CON IDROPITTURA:

Togliere eventuali macchie e procedere direttamente alla pitturazione con idropittura. Se in cattivo stato di conservazione procedere ad una mano con idoneo fissativo in microemulsione acquosa PROTECH FIX TUNNEL opportunamente diluito con acqua.

SUPPORTI NUOVI:

Applicare una mano di idoneo fissativo PROTECH FIX TUNNEL opportunamente diluito con acqua, prima di procedere all'applicazione della pittura.

SUPPORTI VECCHI:

Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con apposito stucco. Su supporti vecchi, sfarinati o gesso applicare preventivamente una mano di fissativo PROTECH FIX TUNNEL opportunamente diluito con acqua.

Modalità d'impiego

Applicare PROTECH TUNNEL con pennello, rullo o pompe airless a bassa pressione, diluendolo preliminarmente con acqua nella percentuale consigliata sul peso del prodotto:

PRIMA MANO:

- Pennello 30-40%
- Rullo 30-40%
- Spruzzo 25-35%

SECONDA MANO:

- Pennello 20-30%
- Rullo 20-30%
- Spruzzo 20-30%

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **11/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base resina in emulsione acquosa, la temperatura di applicazione deve essere compresa tra i tempi di essiccazione (riferiti a 20°C e 65% di U.R.) delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperature. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa.

PROTECH TUNNEL è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **11/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer