

PRT.0116

PROTECH OXICROM

Oxizi de fier pentru colorarea betonului, pentru tencuieli și zugrăveli

Cod vamal

2821 1000

Ambalaje

- Sac 25 kg

Aplicare

- Adăugare la alți componenți

| | |
|---|---|
| Familie Protech | Tip de produs Prafuri colorate și pigmenți |
| Linii de produse <ul style="list-style-type: none">• Building• Infratech• Opus• Sanageb• Floor | Categorii funcționale <ul style="list-style-type: none">• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestații ridicate• Înelișuri protective (gleturi)• Vopsiri protective• Realizare de pardoseli din |
| Componente Monocomponent | Aspect Praf |

Descrierea generală a produsului

PROTECH OXICROM este un amestec sub formă de pulbere, anorganic, alcătuit în principal din oxizi sau oxihidroxizi de fier. Adăugat în cantități corespunzătoare și repartizat în mod omogen, este ideal pentru colorarea conglomeratelor de ciment sau a produselor similare, a tencuielilor și zugrăvelilor. Oxizii PROTECH OXICROM sunt disponibili în galben, roșu, maro, verde, albastru și negru.

Caracteristici generale

Oxizii de fier sunt cunoscuți și se utilizează din cele mai vechi timpuri, pentru colorarea vopselelor. Principalele minerale fieroase din care se extrag pigmenții sunt, evident, fierul și derivații și compușii acestuia. Principalele culori ale acestor pigmenți sunt griul închis/negru pentru derivații oxidului feros și clasicul roșu ruginiu, pentru derivații oxidului feric. Alți compuși mai complecși pot să prezinte diferite nuanțe de culoare, ca de exemplu galbene, portocalii, roșii și maronii.





Consum

Adăugați de la 1 la 10% de PROTECH OXICROM din greutatea de liant existent în amestec în funcție de nevoile de tonalitate pe care le căutați, mai mult sau mai puțin evidente.

Domenii de utilizare

PROTECH OXICROM este ideal pentru colorarea betonului pentru realizarea de pardoseli arhitectonice din pietriș spălat, pentru pardoselile industriale, pentru betonul torcretat, pentru colorarea plăcilor din piatră decorativă și în realizarea de coloranți și vopsele.

Caracteristici fundamentale

- | | |
|---|--|
|  Conservare: 12 lună |  Consum (% din greutatea liantului): 3-10 % |
|  Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C |  Culori disponibile Solicitați culori disponibile |

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Utilizarea oxizilor feroși PROTECH OXICROM este extrem de simplă: în cazul betonului, al mortarului, ipsosului, tencuielilor cu structură tip bob de orez etc., pigmentul va trebui adăugat treptat și uniform în malaxor, continuându-se amestecarea până când se va obține un amestec omogen și uniform din punct de vedere cromatic. Dozajul orientativ, de regulă un procent de de aproximativ 3-10% din cantitatea cimentului ce trebuie vopsit, variază în funcție de intensitatea culorii pe care doriți să o obțineți.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

PROTECH OXICROM este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer