



PRT.0118

PROTECH WAC-T

Vopsea acrilică, fluoro-elastometrică, de protecție, anti-fisuri

Cod vamal

3209 1000

Ambalaje

- Găleată 22 kg

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire
- Pulverizator airless la presiune redusă

Familie
Protech

Linii de produse
• **Infratech**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale

- **Reparația și restaurarea structurilor din beton cu mortare tixotropice**
- **Reparația prin îngroșarea lucrărilor din beton cu mortare turnabile**
- **Intervenții de construcție și întreținere a pistelor aeroporturilor și a chieurilor maritime**
- **Intervenții structurale de întreținere a barajelor, bazinelor, conductelor și canalelor de apă**
- **Intervenții structurale de întreținere a podurilor și viaductelor**
- **Vopsiri protective**

Aspect
Lichid

Certificări și reglementări



EN 1504-2

Sisteme de protecție a suprafeței din beton

Descrierea generală a produsului

Vopsea decorativă și de protecție pigmentată, pe bază de polimeri acrilici elastomeri în emulsie, polimeri fluorurați (teflon), agregate fillerizați și oxizi coloranți fini. Ideală pentru vopsirea impermeabilizantă, hidrofugă, a produselor manufacturate din beton sau a zidăriei situată în medii dure (marin și de munte, industria chimică, siderurgică etc.).

Caracteristici generale

PROTECH WAC-T este o vopsea de finisare protectivă de înaltă performanță: este anticarbonatativă, cu un efect de "perlă", impermeabilă, transpirantă etc. Ideală și pentru suprafețele murale cu fisuri provenite de la mișcările aciclice și/sau de la ajustările de dilatarea termică.

Consum

Aplicați de la 0,25 la 0,35 kg de PROTECH WAC-T pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

Domenii de utilizare

Strat protector durabil pentru bazine, canale, poduri, viaducte, baraje, lucrări din medii industriale agresive, produse manufacturate situate aproape de mare, lucrări din mediul marin și de munte în general.

Caracteristici fundamentale



Produs în prim plan



Aplicați două straturi



Conservare:
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:
1.52 kg/dm³



Neinflamabil



Rezistent la razele UV



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Specificații tehnice

Grado di trasmissione dell'acqua liquida (W): 0.021 kg/(m² • h^{0.5})

Grado di trasmissione del vapore acqueo: Classe I

Determinazione dell'aderenza per trazione diretta (Fh): 0.4 MPa

Analisi termogravimetrica - Frazione volatile: 25.3 %

Analisi termogravimetrica - Frazione polimerica: 26.7 %

Analisi termogravimetrica - Cariche inorganiche: 48.0 %

Determinazione della densità: 1.521 kg/dm³

Determinazione della granulometria (max): 50 μm

Determinazione delle materie volatili (VOC): 9.63 g/l

Întărire completă (a 20°C): 10-12 h

Reziduu sec (10' a 150°C): 60 %

Vâscozitate (Viscosity Brookfield spindle 64 rpm20): 20400 mPas

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var si mixte
- Prefabricați
- Pereți stâncoși

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile, neadecvate sau non-absorbante, fără praf și vopsele vechi etc.

Suporturile absorbante trebuie mai întâi remediate prin aplicarea produsului PROTECH FIX AC sau ACS (cu un consum de aproximativ 0.12 kg/m²). Eventualele leziuni statice, de amplitudine milimetrică, trebuie întâi lărgite, impregnate cu PROTECH PROTECH FIX AC sau ACS folosind o perie cu peri scurți, după care umplute cu FIBROSTUCK.

Aplicare

Aplicați produsul în două straturi cu pensula, ruloul sau prin pulverizare, diluându-l cu apă astfel (% din greutate):

- primul strat = 40%-50%
- al doilea strat = 15%-20%

Urmați consumul minim recomandat (350 g/m² în două straturi) pentru a nu compromite gradul de elasticitate al produsului. Aplicați următorul strat numai după uscarea stratului precedent.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați în prezența luminii solare directe sau la temperaturi mai mici de +5°C. A se proteja de ploaie timp de cel puțin 48 de ore.

PROTECH WAC-T este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer