



PRT.0146

SANADEK

Peinture non toxique, respirante,
pour intérieurs à la chaux éteinte

Code des Douanes

3209 9000

Emballages

- Seau 4 l
- Seau 14 l

Application

- Pinceau
- Rouleau
- Jet

Famille
Protech

Lignes produits
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Composants
Monocomposant

Typologie
Peintures et crépis au liant de chaux

Catégories fonctionnelles
• **Vernissages de protection (peintures)**

Aspect
Liquide

Description du produit

Peinture respirante, naturelle, non toxique, pour intérieurs, de type diffusant, à base de chaux éteinte à longue maturation, pré-filtrée. Formulation à base minérale, active, à haute capacité anti-moisissure naturelle et anti-condensation, préparée selon les recettes traditionnelles, pour une utilisation dans les opérations de la construction écologique et dans la restauration des bâtiments et monuments historiques.

Caractéristiques générales

Produit à base de chaux éteinte et de pigments naturels.

SANADEK est très respirant, antibactérien et anti-moisissure. Pas de solvants, diluants, substances nocives en général.

Dosage


Appliquer de 0,30 à 0,40 litres de SANADEK par m² de surface à peindre.

Champs d'application


Peinture décorative et de restauration des intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques fondamentales

 Conservabilité:
12 mois

 Poids spécifique:
1.39 kg/dm³

 Sans solvants

 Température d'utilisation:
+8 / +30 °C

 Couleurs disponibles
Demander les couleurs disponibles

Spécifications techniques

Determinazione delle materie volatili (VOC) max: 20 g/l

Résidu sec: 65 %

Résistance à l'abrasion humide (EN 13300 - categoria): 3 _

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Placoplâtre
- Plâtre
- Fibres-ciment

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Mise à jour du: **09/02/2022**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Préparation des supports

Les supports d'application devront être exempts de saletés, de poussière, de parties incohérentes, etc.; les peintures pré-existantes (lavable, organique, à solvant etc.) devront être retirées. Un traitement de fixation préalable des surfaces est toujours conseillé avec un apprêt SANAXIL FIX consolidant et transparent à base de silicate de potassium. L'application de SANAXIL FIX peut être effectuée à la brosse, au rouleau ou au pistolet: le nombre de mains requis et le taux de dilution avec l'eau la mieux adaptée doivent être déterminés en fonction des conditions et de la dégradation par absorption des supports. La plage de dilution admissible permet l'addition d'eau jusqu'à un rapport maximum de 1:1.

Mode d'emploi

Appliquer au pinceau, rouleau, pistolet, en deux couches espacées l'une de l'autre d'environ 24 heures.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

En fonction des conditions de température au moment de l'application et pendant le séchage et le durcissement, les couleurs peuvent subir de légères variations chromatiques.



www.azichem.com

Mise à jour du: **09/02/2022**
Conditions de vente et mentions
légal consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **09/02/2022**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer