



PRT.0149

SANAFARBE I

Dekorputz, sanierend,
atmungsaktiv, auf Basis von
Löschkalk

Zollcode

3214 9000

Verpackungen

- Eimer 5 kg
- Eimer 25 kg

Anwendungen

- Reibebrett
- Schwammwerk
- Spachtel



www.azichem.com

Aktualisierung von: **03/12/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Familie
Protech

Typ
Farben und Putz mit Löschkalk

Produktlinien
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Funktionskategorien
• **Schutzverkleidungen (Verputze)**

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Paste

Zertifikate und Richtlinien



EN 15824

Spezifikationen von Innen- und Außenputzmörteln auf Basis organischer Bindemittel

Beschreibung des Produkts

Naturputz, schützend, dekorativ, atmungsaktiv, pigmentiert, ungiftig, natürlicher Anti-Schimmel, auf Basis von ausgereiftem Löschkalk und Botticino-staub (Marmorstaub). Formulierung hergestellt nach traditionellen Rezepten, für den Einsatz bei Eingriffen in ökologischen Gebäuden und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

Allgemeine Eigenschaften

Produkt auf Basis von Löschkalk und natürlichen Pigmenten.

SANAFARBE Verputz hat eine hohe Atmungsaktivität, eine starke Anti-Schimmel- und antibakterielle Eignung. Enthält keine Lösungsmittel, Verdünnungsmittel, schädliche Substanzen im Allgemeinen.

Verbrauch

Indikativer Verbrauch gemäß den verschiedenen verfügbaren Partikelgrößen von SANAFARBE I:

- Größe 1 mm: ungefähr 1,25 -1,40 kg/m²;
- Größe 1,2 mm: ungefähr 1,40 -1,55 kg/m²;
- Größe 2 mm: ungefähr 1,85 -2,15 kg/m²;
- Größe 2,2 mm: ungefähr 2,00 -2,30 kg/m².

Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf glatte Halterungen und dienen nur zur Orientierung. Der tatsächliche Verbrauch muss durch einen geeigneten Praxistest ermittelt werden.

Verwendungsbereiche

Realisierung von Feinputze, schützend und dekorativ, für Außen- und Innenwände, bei Eingriffe in Bio-Gebäude und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:
12 Monate



Nutzungstemperatur:
+8 / +30 °C



Spezifisches Gewicht:
1.77 kg/dm³



Verfügbare Farben
Verfügbare Farben anfordern

Technische Spezifikationen

Durchlässigkeitskoeffizient (UNI EN ISO 7783-2): 17 µ

pH: 13 %

Trockene Abfallstoffe (10' a 150°C): 72 %

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Gipsplatte
- Gips
- Zementfasern

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen frei von Verunreinigungen, Staub, losen Stellen, etc. sein. Vorhandene Farben (waschbar, organisch, mit Lösungsmittel etc.) müssen entfernt werden.

Verwendungsart

SANAFARBE I in zwei Anstrichen auftragen: der Erste, durch einfache Ablagerung mit einem Stahlkelle, der Zweite, durch Verbreitung und Feinbearbeitung, mit einer Schwammkelle. Das Auftragen der zweiten Schicht sollte durchgeführt werden, wenn die erste Schicht zu trocken beginnt, in einer der beiden vorgeschlagenen Voraussetzungen: mit trockener Kelle, für gleichmäßige Oberflächen, mit einer feuchten Kelle, für antikisierte Oberflächen. SANAFARBE-I ist nach 4 Stunden grifftrocken, nach 2-5 Stunden kann es überstrichen werden und ist trocken bis in die Tiefe nach 16-32 Stunden.

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

In Abhängigkeit von den Temperaturbedingungen im Moment der Auftragung und während den Trocknungsphasen und der Austrocknung, können die Farben leichten chromatischen Abweichungen unterliegen.

Andauernde direkte Exposition gegenüber Wind und Sonneneinstrahlung der frischen Oberflächen vermeiden.

SANAFARBE I hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **03/12/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer