



PRT.0149

SANAFARBE I

Enduit décoratif, restaurant,
respirant, à la chaux éteinte

Code des Douanes

3214 9000

Emballages

- Seau 5 kg
- Seau 25 kg

Application

- Taloche
- Taloche éponge
- Spatule

Famille
Protech

Typologie
Peintures et crépis au liant de chaux

Lignes produits
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Catégories fonctionnelles
• **Revêtement de protection (crépis de finition)**

Composants
Monocomposant

Aspect
Pâte

Certifications et réglementation



EN 15824

Spécifications pour plâtres internes et externes à base de liants organiques

Description du produit

Enduit naturel, protecteur, décoratif, respirant, pigmenté, non toxique, anti-moisissure naturelle, à base de chaux éteinte maturée et poussière botticino (poussière de marbre). Formulation préparée selon les recettes traditionnelles, pour une utilisation dans des constructions écologiques et la restauration des bâtiments et monuments historiques.

Caractéristiques générales

Produit à base de chaux éteinte et de pigments naturels.

SANAFARBE est très respirant, antibactérien et anti-moisissure. Pas de solvants, diluants, substances nocives en général.

Dosage

Consommations indicatives selon les différentes granulométries de SANAFARBE I disponibles:
GRAIN 1 mm: environ 1,25 -1,40 kg/m²;
GRAIN 1,2 mm: environ 1,40 -1,55 kg/m²;
GRAIN 2 mm: environ 1,85 -2,15 kg/m²;
GRAIN 2,2 mm: environ 2,00 -2,30 kg/m².

Les rendements indiqués se réfèrent à des supports lisses et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les consommations effectives doivent être évaluées après essai pratique.

Champs d'application

Réalisation d'enduits de finition, protecteurs et décoratifs, pour murs extérieurs et intérieurs, dans des constructions écologiques et la restauration des bâtiments et monuments historiques.

Caractéristiques fondamentales



Conservabilité:
12 mois



Poids spécifique:
1.77 kg/dm³



Température d'utilisation:
+8 / +30 °C



Couleurs disponibles
Demander les couleurs disponibles



www.azichem.com

Mise à jour du: **03/12/2021**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Spécifications techniques

Coefficient de perméabilité (UNI EN ISO 7783-2): 17 μ

pH: 13 %

Résidu sec (10' à 150°C): 72 %

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Placoplâtre
- Plâtre
- Fibres-ciment

Préparation des supports

Les supports d'application devront être exempts de saletés, de poussière, de parties incohérentes, etc.; les peintures pré-existantes (lavable, organique, à solvant etc.) devront être retirées.

Mode d'emploi

Étaler SANAFARBE I, en deux couches: la première, de simple déposition, en utilisant une taloche en acier, la deuxième d'application et de finition avec une taloche éponge. L'application de la deuxième couche doit être faite, lorsque la première couche commence à sécher, dans l'une des deux conditions suggérées: avec taloche sèche pour les surfaces uniformes, avec taloche humidifiée pour les surfaces effet ancien. SANAFARBE-I est sec au toucher après 4 heures, il peut être recouvert après 2-5 heures et sera sec en profondeur après 16-32 heures.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.



Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

En fonction des conditions de température au moment de l'application et pendant le séchage et le durcissement, les couleurs peuvent subir de légères variations chromatiques.

Eviter l'exposition prolongée directe au vent et au soleil des surfaces fraîches.

SANAFARBE I produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **03/12/2021**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer