



PRT.0149

## SANAFARBE I

Reboco fino decorativo, saneante, transpirante, de cal apagada

### Cód. Alfandegário

3214 9000

### Embalagens

- Balde 5 kg
- Balde 25 kg

### Aplicação

- Colher de pedreiro
- Colher de pedreiro de esponja
- Espátula

Família  
**Protech**

Tipologia  
**Tintas e rebocos de cal apagada**

Linhas de produtos  
• **Building**  
• **Opus**  
• **Sanageb**

Categorias funcionais  
• **Revestimentos protetores (rebocos)**

Componentes  
**Monocomponente**

Aspeto  
**Massa**

## Certificações e normativas



**EN 15824**

Especificações para gessos internos e externos com base em ligantes orgânicos

## Descrição do produto

Reboco fino natural, protetivo, decorativo, transpirante, pigmentado, atóxico, antimfo natural, a base de cal apagada maturado e farinhas de mármore botticino (pó de mármore). Fórmula preparada segundo as receitas tradicionais para emprego nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

## Características gerais

Produto a base de cal apagada e pigmentos naturais.

SANAFARBE fino apresenta uma elevada capacidade de transpiração, uma notável atitude antimfo e antibactérica. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas em geral.

## Consumos

Consumos indicativos de acordo com as diversas granulometrias de SANAFARBE I disponíveis:  
tamanho 1 mm: cerca de 1,25 -1,40 kg/m<sup>2</sup>;  
tamanho 1,2 mm: cerca de 1,40 -1,55 kg/m<sup>2</sup>;  
tamanho 2 mm: cerca de 1,85 -2,15 kg/m<sup>2</sup>;  
tamanho 2,2 mm: cerca de 2,00 -2,30 kg/m<sup>2</sup>.

Os rendimentos indicados se referem a suportes lisos e são apenas indicativos. Os consumos efetivos devem ser identificados com um teste prático congruente.

## Campos de uso

Execução de rebocos finos de acabamento, protetivos e decorativos para paredes internas e externas, nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

## Características fundamentais



Conservação:  
12 meses



Peso específico:  
1.77 kg/dm<sup>3</sup>



Temperatura de uso:  
+8 / +30 °C



**Cores** disponíveis  
Solicitar cores disponíveis



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **03/12/2021**  
Condições de venda e advertências legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

Página: 1/3

## Especificações técnicas

Coefficiente de permeabilidade (UNI EN ISO 7783-2): 17 µ

pH: 13 %

Resíduo seco (10' a 150°C): 72 %

## Limpeza instrumentos

- Água

## Suportes consentidos

- Rebocos
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- placa de reboco
- Gesso
- Fibrocimento

## Preparação dos suportes

Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas.

## Modalidade de emprego

Espalhar SANAFARBE I, em duas demãos: a primeira, de simples deposição, com desempenadeira de aço, a segunda para estender e dar acabamento, com desempenadeira de espuma. A aplicação da segunda demão deverá ser efetuada quando a primeira demão começar a secar, em uma das duas condições sugeridas: com desempenadeira seca, para superfícies uniformes, com desempenadeira humedecida, para superfícies antigas. SANAFARBE-I é seco ao tato depois de 4 horas, pode ser reaplicado após 2-5 horas, enquanto ficará definitivamente seco após 16-32 horas.

## Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



## Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.

Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas.

*SANAFARBE I produzido/distribuído por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **03/12/2021**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)