



Familie  
**Protech**

Tip de produs  
**Vopsele și gleturi pe bază de grassello di calce**

Linii de produse  
• **Building**  
• **Opus**  
• **Sanageb**

Categorii funcționale  
• **Învelișuri protective (gleturi)**

Componente  
**Monocomponent**

Aspect  
**Pastă**

PRT.0149

## SANAFARBE I

Glet decorativ, pentru reabilitare, transpirant, din grassello di calce

### Cod vamal

3214 9000

### Ambalaje

- Găleată 5 kg
- Găleată 25 kg

### Aplicare

- Drișcă
- Drișcă din burete
- Spatulă

## Certificări și reglementări



**EN 15824**

Specificații pentru tencuieli de interior și exterior, pe bază de lianți organici

## Descrierea generală a produsului

Glet natural, de protecție, decorativ, transpirant, pigmentat, netoxic, anti-mucegai natural, pe bază de grassello di calce maturat și praf de botticino. Formulă pregătită după rețete tradiționale, pentru utilizare în intervențiile de bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

## Caracteristici generale

Produs pe bază de grassello di calce și pigmenți naturali.

Gletul SANAFARBE are o respirabilitate ridicată, și o mare rezistență la mucegai și bacterii. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

## Consum

Consumuri orientative în funcție de granulometria produsului SANAFARBE I disponibile:  
GRANULAȚIE de 1 mm: aproximativ 1,25-1,40 kg/m<sup>2</sup>;  
GRANULAȚIE de 1,2 mm: aproximativ 1,40-1,55 kg/m<sup>2</sup>;  
GRANULAȚIE de 2 mm: aproximativ 1,85-2,15 kg/m<sup>2</sup>;  
GRANULAȚIE de 2,2 mm: aproximativ 2,00 - 2,30 kg/m<sup>2</sup>.

Randamentele indicate se referă la suporturi netede și sunt strict orientative. Consumurile efective trebuie stabilite în urma unei probe practice corespunzătoare.

## Domenii de utilizare

Realizarea de gleturi de finisare, protectivi și decorativi, pentru pereți exteriori și interiori, în intervențiile din bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

## Caracteristici fundamentale



Conservare:  
12 luni



Greutate specifică:  
1.77 kg/dm<sup>3</sup>



Temperatura de utilizare:  
+8 / +30 °C



Culori disponibile  
Solicitați culori disponibile



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **03/12/2021**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## Specificații tehnice

Coefficient de permeabilitate (UNI EN ISO 7783-2): 17 μ

pH: 13 %

Reziduu sec (10' a 150°C): 72 %

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var si mixte
- Gips carton
- Gips
- Fibrociment

## Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate.

## Aplicare

Aplicați SANAFARBE I în două straturi: primul strat, doar pentru acoperire, folosind o drișcă din oțel, și apoi al doilea strat de finisare, cu o drișcă din burete. Aplicarea celui de al doilea strat trebuie să se realizeze când primul strat începe să se usuce, în una din următoarele feluri: cu drișca uscată pentru suprafețe uniforme, și cu drișca umezită pentru suprafețele anticatate, vechi, neuniforme. SANAFARBE I devine uscat la atingere după 4 ore, și puteți aplica un nou strat peste acesta după 2-5 ore. În profunzime va fi uscat după 16-32 de ore.

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



## Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate, la vânt și soare direct.

*SANAFARBE I este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **03/12/2021**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)