



PRT.0170

SANAXIL FILLER

Fondo anticavillature microporoso per pareti e superfici verticali

Codice Doganale

3209 9000

Imballaggi

- Secchio da 25 kg
- Secchio da 5 kg

Applicazione

- Rullo
- Spatola

Famiglia
Protech

Tipologia
Fissativi, filler, pitture e intonachini ai silicati di potassio

Linee prodotti
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorie funzionali
• **Consolidamento corticale di murature e intonaci**
• **Rivestimenti protettivi (intonachini)**
• **Tinteggiature protettive (pitture)**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Fondo anticavillatura a base di inerti silicei di differenti granulometrie, silicato di potassio, microfibre di nylon e specifici agenti, in uno speciale mix in grado di garantire l'impermeabilità all'acqua, l'idrorepellenza, la permeabilità al vapore. Specifico per la bonifica di superfici verticali interne ed esterne, caratterizzate da significative presenze di cavillature da ritiro (anche di larghezza sino a 1 mm), per la regolarizzazione omogeneizzante in genere. Utilizzabile anche come fondo per ottenere un effetto rustico della finitura. Particolarmente adatto per la bonifica antifessurativa di edifici storici.

Informazioni aggiuntive

SANAXIL FILLER, per la sua natura minerale e l'adesione chimica che realizza, rappresenta una sensibile rivoluzione dei tradizionali concetti di adesione ai supporti: penetra profondamente nelle porosità, reagisce con i componenti del tessuto murario dando luogo ad un insieme "silicizzato" omogeneo, indissolubile e traspirante; non forma pellicole, è idrorepellente ed è inattaccabile da muffe e microrganismi. Applicato in abbinamento a pitture o intonachini ne migliora sostanzialmente la durata nel tempo, in quanto conferisce uno spessore maggiore agli interventi di rivestimento e pitturazione.

SANAXIL FILLER è costituito da silicato di potassio stabilizzato, aggregati silicei e pigmenti naturali. Presenta una elevata traspirabilità, una spiccata attitudine antimuffa ed antibatterica. Non presenta solventi, diluenti, sostanze nocive in generale.

Consumi

Da 0,50 a 0,80 grammi di SANAXIL FILLER per ogni metro quadrato di superficie da trattare.

Campi d'impiego

Microrasatura di fondo, per successivi rivestimenti con pitture o con intonachini, specifica per la bonifica anticavillatura di ampie superfici verticali di palazzi e condomini in genere. Realizzazione di un fondo a spessore per migliorare la durata del rivestimento.

Caratteristiche fondamentali

 Prodotto in Evidenza

 Conservabilità:
12 mesi

 Diametro:
0.2 - 0.4 mm

 Esente da solventi

 Peso specifico:
1.9 kg/dm³

 Temperatura di applicazione:
+5 / +30 °C

 Usare indossando guanti protettivi

 Usare indossando occhiali protettivi

 Colori disponibili
Richiedere i colori disponibili

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 4 h

Indurimento completo (a 20°C): 16 - 32 h

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **13/11/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Fibrocemento
- Pitture e intonachini

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc...

E' consigliabile trattare preliminarmente i supporti con lo specifico fissativo SANAXIL FIX (tal quale, o diluito con acqua sino ad un rapporto 1:1).

Modalità d'impiego

SANAXIL FILLER è da utilizzare esclusivamente per le bonifiche e le condizioni precedentemente riportate. Può essere applicato a rullo o pennello in una o due mani, eventualmente previa diluizione con il 10 - 15% di SANAXIL FIX o in alternativa fino al 10% di acqua.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Durante l'applicazione proteggere vetri, metalli smaltati, alluminio, piastrelle lucide ecc., che possono essere opacizzate dal contatto accidentale con soluzioni di silicati.

Evitare l'applicazione in presenza di piovosità e di umidità elevata.

In funzione delle condizioni di temperatura all'atto della stesura, e durante le fasi di asciugatura ed essiccazione, i colori potranno subire leggere variazioni cromatiche.

SANAXIL FILLER è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **13/11/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer