



Familie
Protech

Tip de produs
Fixative, materiale de umplură, vopsele și tencuieli cu silicat de potasiu

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorii funcționale
• **Învelișuri protective (gleturi)**

Componente
Monocomponent

Aspect
Pastă

PRT.0172

SANAXIL I

Glet de reabilitare, pigmentată, transpirantă, din silicați de potasiu

Cod vamal

3214 9000

Ambalaje

- Găleată 5 kg
- Găleată 25 kg

Aplicare

- Drișcă
- Drișcă din burete
- Spatulă

Certificări și reglementări



EN 15824

Specificații pentru tencuieli de interior și exterior, pe bază de lianți organici

Descrierea generală a produsului

Tencuiala naturală, protectoare, decorativă, respirabilă, pigmentată, netoxică, antimucegai, cu silicați de potasiu stabilizați, pentru interior și exterior. Formulă substanțial minerală care, datorită pH-ului alcalin natural al silicatulului de potasiu, dezvoltă o puternică acțiune antibacteriană și anti-mucegai. SANAXIL I este un produs versatil și valabil în diverse domenii de aplicare: în intervenții în construcții vechi, în construcții noi și în restaurarea clădirilor de epocă și monumentale.

Caracteristici generale

Produsul nu formează peliculă, evitând astfel fenomenele de desprindere și descumare și, asigurând în același timp o excelentă hidrofușă, asigură valori ridicate de permeabilitate la vaporii de apă datorită structurii sale poroase și microcristaline, perfect compatibile cu mortare, tencuieli și toate celelalte uzuale. elemente ale zidăriei corpului. Performanțele fizico-mecanice și durabilitatea sunt cuplate cu o gamă vastă de culori care nu pot fi modificate în timp; caracteristici care, combinate cu ușurința și caracterul practic al aplicării, fac produsul extrem de versatil și adaptabil oricărei cerințe de proiect.

Consum

Consumuri orientative în funcție de granulometriile produsului SANAXIL I disponibile:

- GRANULAȚIE de 1 mm: aproximativ 1,25-1,40 kg/m²;
- GRANULAȚIE de 1,2 mm: aproximativ 1,40-1,55 kg/m²;
- GRANULAȚIE de 2 mm: aproximativ 1,85-2,15 kg/m²;
- GRANULAȚIE de 2,2 mm: aproximativ 2,00 - 2,30 kg/m².

Randamentele indicate se referă la suporturi netede și sunt strict orientative. Consumurile efective trebuie stabilite în urma unei probe practice corespunzătoare.


Domenii de utilizare

Învelișuri protective de reabilitare pe bază de silicați de potasiu stabilizați, pentru suprafețe verticale și orizontale.

Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi


 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.77-1.82 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/07/2022
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Specificații tehnice

Coefficient de permeabilitate (UNI EN 1015-18): $\leq 0.45 \text{ kg} \cdot \text{h}^{0.5} / \text{m}^2$

pH: 13 _

Reziduu sec (10' a 150°C): 82.7 %

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 73 μ

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Fibrociment

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc și suficient de saturate de apă până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată". Eventualele vopsele (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) existente trebuie eliminate.

Aplicare

Neteziți suprafețele prin aplicarea fixativului SANAXIL FIX. Întindeți SANAXIL I în două straturi: primul cu o drișcă din oțel, al doilea, de finisare, cu o drișcă din burete. Aplicarea celui de-al doilea strat va trebui făcută când primul strat începe să se usuce fie cu drișca uscată pe suprafețe uniforme, fie cu drișca umedă pe suprafețe vechi.

SANAXIL I este uscat la atingere după 4 ore, poate fi aplicat din nou după 2-5 ore și va fi uscat în profunzime după 16-32 ore.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Măsuri de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

SANAXIL I este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer