



Familie
Protech

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de silicați de potasiu

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorii funcționale
• **Vopsiri protective**

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

PRT.0173

SANAXIL P

Vopsea netoxică transpirantă de interior/exterior din silicați de potasiu

Cod vamal

3209 9000

Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Descrierea generală a produsului

Vopsea transpirantă, naturală, netoxică, pentru interioare și exterioare, cu aderență și structură microcristalină, pe bază de silicat de potasiu stabilizat. Compoziție minerală, activă, cu capacități anti mucegai naturale și anti condens, realizată pe baza rețetelor tradiționale, pentru bio-construcții, construcții noi și restaurarea edificiilor de epocă și a monumentelor.

Caracteristici generale

SANAXIL P este constituit din silicat de potasiu și pigmenți naturali. Are o transpirabilitate foarte ridicată, acțiune anti mucegai și anti bacterică. Nu conține solvenți, diluanți, substanțe nocive și emisii toxice în general și nu are efecte termoplastice.

Consum

Aplicați de la 0,30 la 0,40 litri de SANAXIL P pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.


Domenii de utilizare

Vopsiri decorative și de reabilitare a mediilor interne și externe


Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi


 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.46 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

Specificații tehnice

Coefficient de permeabilitate (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^{0.5}/m²

pH: 13 _

Reziduu sec (10' a 150°C): 59 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 _

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 50 μ

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/3

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Picturi murale și tencuieli

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc și suficient de sature de apă până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată". Vopselele existente (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) trebuie să fie eliminate înainte de aplicarea produsului.

Tratați în prealabil suporturile cu fixativul SANAXIL FIX.

Aplicare

Aplicați SANAXIL P cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în numărul de straturi necesare pe baza condițiilor de absorbție a suporturilor. SANAXIL P începe să fie consistent la atingere după circa o oră. Poate fi aplicat din nou după 4-6 ore și va fi uscat în profunzime după 10-16 ore.

SANAXIL P poate fi utilizat ca atare sau diluat cu SANAXIL FIX în raport de 15-20% din greutate.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Măsuri de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui. Evitați expunerea directă prelungită a suprafețelor proaspete la vânt și soare.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaca prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

SANAXIL P este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer