



PRT.0323

PROTECH ROAD LINE

Bojë sintetike të pigmentuar specifike për shenja horizontale rrugore

Kodi doganor

3209 1000

Amballazhimi

- Kanoçe 25 kg
- Kanoçe 5 kg
- Koli: 33 x (Kanoçe 25 kg)

Aplikimi

- Rrul
- Spruco
- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.

Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajtjeje të pistave të aeroporteve dhe dokeve detare
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave komunitare
• Bojë mbrojtëse (lyerje)
• Nderhyrje mirembajtjeje ne infrastruktura rrugore dhe hekurudhore

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

Përshkrimi i produktit

Tharje e shpejtë bojë sintetike refraktare me mbulim dhe rezistencë të shkëlqyeshme ndaj agjentëve atmosferikë, e krijuar posaçërisht për pikturimin e shenjave horizontale rrugore. Bazuar në rrëshirë akrilike, plastifikues specifik të ngarkuar me Dioksid Titaniumi Rutile, pigmente sintetike rezistente ndaj rrezeve UV, ngarkesa lamelare dhe kristalore, mikrosfera qelqi me një indeks të lartë të thyerjes dhe një përzierje specifike tretësish për të ekuilibruar tharjen në thellësi dhe në sipërfaqe, lejon të komunikojë rregullat e sigurisë sipas parashikimeve të kodit të autostradës si në zonat urbane ashtu edhe ato jashtë-urbane për linjat qendrore, vijat anësore, shiritat zebër, bandat e ndalimit dhe vendkalimet për këmbësorë etj.


Konsumi


Aplikoni 1.30 kg PROTECH ROAD LINE për metër katror të sipërfaqes që do të pikturohet.


Fushat e përdorimit

PROTECH ROADLINE është specifike për shenjat e rrugëve në dysheme, duke përfshirë rrugët: asfalt, substrate të çimentos, porfir, etj.


Vetitë kryesore

 Jetëgjatësia:
6 muaj

 Peshë specifike:
1.55 - 1.75 kg/l

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

Dust-free time ASTM D711: 10 min

Deep hardening ASTM D711: 30 min

Mbetje e thatë ASTM D 1644: 80 +/- 3 %

Mjetet e pastrimit

- Diluent Nitro

Shtresat e lejuara

- Beton
- Asfalt
- Gurë natyrorë dhe porfirit

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Hiqni të gjitha gjurmët e pluhurit. Mbi sipërfaqet e thata përdorni PROTECH ROAD LINE sipas mënyrave të përshkruara në udhëzimet për përdorim.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 12/01/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

PROTECH ROAD LINE, në varësi të pajisjeve dhe metodave të aplikimit, duhet të dallohet, përgjithësisht 5%, me një hollues sintetik specifik për ngjyrat e ishullit të trafikut. Shmangni aplikimet në prani të kondensimit sipërfaqësor, akullit dhe sigurohuni që të mos ketë bojë flaking. Përziejini produktin plotësisht përpara përdorimit.

Magazini e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Qeset e hapura duhet të përdoren menjëherë. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

Rekomandohet një trashësi e thatë e 400-500 µm.



www.azichem.com

Përditësimi më: **12/01/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **12/01/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer