



Familja
Protech

Tipologjia
Fiksues, piktura dhe painime me baze silikat kaliumi

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Kategoritë e përdorimit
• **Veshje mrojtese (suva time)**
• **Përmirësimin termo-izolues të muraturave**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja

PRT.0337

SANAXIL I - THERM

Suva restauruese, anti-kondensimi, termike, me silikate kaliumi

Kodi doganor

3214 9000

Amballazhimi

- Kovë 22 kg

Aplikimi

- Mallë
- Mallë sfungjer
- Shpatull

Certifikimi dhe rregulloret



EN 15824

Specifikimet për suva të brendshme dhe të jashtme të bazuara në lidhësit organikë

Përshkrimi i produktit

Veshje minerale e shtesuar për të brendshme dhe të jashtme me silikatet e kaliumit me ngjitje kimike, anti-kondensim, izolim, rezistent ndaj mykut, falë shtimit të sferave të qelqit të zbrazët. Me një pamje përfundimtare të ngjashme me suva civile.

Të dhëna shtesë

SANAXIL I - THERM për shkak të natyrës së tij minerale me ngjitje kimike, revolucionon konceptin e ngjitjes në përkrahje, penetron thellë në poret e murit për të reaguar më pas me përbërësit e tij dhe formon një tërësi unike dhe të pazgjdhshme "silikuese". Produkti nuk formon një film, duke shmangur kështu dukurinë e shkëputjes dhe heqjes, siguron një përshkueshmëri të avullit të ujit, në sajë të strukturës së saj mikrokristaline me porozitet të njëjtë si muri, duke garantuar një shkëlqim të shkëlqyeshëm të ujit. Elasticiteti dhe fortësia bashkohen në shkallë maksimale me zgjedhje të gjerë të ngjyrave që nuk ndryshojnë në kohë; karakteristikat që, të kombinuara me lehtësinë dhe praktikën e aplikimit, e bëjnë produktin jashtëzakonisht shumëfunktional, të adaptueshëm për çdo kërkesë të projektit.

Konsumi

Konsumi tregues varësisht nga granulometri të ndryshme të SANAXIL I - THERM në dispozicion:

madhësi 1 mm: përafërsisht 1.6-1.8 kg/m²;

madhësi 1.2 mm: rreth 1.8-2.0 kg/m²;

madhësi 2 mm: rreth 2.4 -2.8 kg/m²;

madhësi 2.2 mm: rreth 2.6 -3.0 kg/m².

Rendimenti i treguar i referohet substrateve të lëmuara dhe janë vetëm për udhëzime. Konsumi aktual duhet të identifikohet me një provë të përshtatshme praktike.

Fushat e përdorimit

Rivendosja e veshjeve mbrojtëse në bazë të silikateve të stabilizuara të kaliumit, për sipërfaqet vertikale dhe horizontale. Të gjitha prodhimet në serinë SANAXIL I-THERM nuk mund të sulmohen nga myku. Rekomandohet si një përfundim në sistemet izoluese "izoluese", pasi ndihmon në rritjen e koeficientit termo-akustik.

Vetitë kryesore



Produkt në dukje



Aplikojeni me dy duar



Jetëgjatësia:
12 muaj



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Grado di trasmissione dell'acqua liquida UNI EN 1062-3: 0.154 kg•h^{0.5}/m²

Grado di trasmissione del vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: 0.3369 m

Determinazione dell'aderenza per trazione diretta (Fh) UNI EN 0.4 MPa
1542:

Përçueshmëri termike UNI EN 1745: 1.17 - 1.28 W/m*K

Reagimi ndaj zjarrit: F₀

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Fibroçimento

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Guri, muraturë, beton dhe çdo lloj suvaje. Sistemi SANAXIL I - THERM mund të aplikohet direkt në sipërfaqet e trajtuara me ngjyra minerale ose sipërfaqe të reja. Nëse ka mbetje të bojërave organike në mbështjellës (larje, bojra me bazë tretës etj.), Para aplikimit është e nevojshme të hiqni ato duke hequr ose thërrmuar, dhe mos aplikoni asnjëherë në suva, nën diellin rrahës, në mur të ngrohtë ose të lagur. Gjatë aplikimit, zonat e maskave që nuk duhet të pikturohen, siç janë shtyllat, dyert, dritaret dhe dyshemetë, sepse silikatet sulmojnë xhamin, metalet, qeramikën, xhamat, bojërat, mermeret dhe granitet. Kushtet e dëmshme klimatike mund të imponojnë realizimin e mbrojtjes adekuate gjatë fazës së shtrimit dhe tharjes së veshjes. Asnjëherë mos përzieni me ngjyra të tjera jo minerale.

PËRDORIMET E REJA

Aplikoni një shtresë PROTECH FIX AC-THERM fixative holluar nga 20 deri në 50% me ujë në varësi të absorbimit të mbështetjes.

APLIKIMET E VJETRA

Në substrate të vjetra, hiqni bojën e vjetër duke larë, mbushni ndonjë vrimë ose papërsosmëri në mur me një mbushës të përshtatshëm, vazhdoni me fiksimin me siloksan impregnuar të holluar 20 deri në 50% me ujë në varësi të thithjes së mbështetjes.

Mënyra e përdorimit

Produkti është i gatshëm të përdorë, nëse është e nevojshme shtoni pak ujë dhe lloçis ngadalë. Përhapet me një mistri çelik inox një shtresë shtresë me një trashësi të barabartë me atë të granula që përmban. Kaloni përsëri me një shpatull prerëse për të hequr çdo material të tepërt. Pas tharjes së lehtë, kaloni me një pllakë plastike me lëvizje rrotulluese për të kompaktuar, jashtë dhe për të arritur efektin e plasterit të plotë. Në sipërfaqe të mëdha rekomandohet të aplikohet produkti i të njëjtit grumbull dhe të vazhdohet gjithmonë me lagështi për të shmangur shenjzat e shërimit.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Mos aplikoni në sipërfaqe me bazë gipsi, në sipërfaqe të papërpunuara, në sipërfaqe të lagështa ose të nxehtë, me rrezet e diellit direkte. Mbroni qelqin, metalet e emaluara, alumin, pllakat e lëmuara, etj. Gjatë aplikimit të cilat mund të jenë të paqëndrueshme nga kontaktet e rastësishme me zgjidhje silikat. Varësisht nga kushtet e temperaturës në kohën e shkrimit dhe gjatë fazave të tharjes dhe tharjes, ngjyrat mund të pësojnë variacione të lehta ngjyrash.

SANAXIL I - THERM prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer