



PRT.0338

SANAXIL P - THERM

Bojë silikati të kaliumit, termo reflektues me ngjitje kimike

Kodi doganor

3209 9000

Amballazhimi

- Kovë 4 l
- Kovë 14 l

Aplikimi

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.
- Brushë
- Rrul
- Spruco



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Protech

Tipologjia
Fiksues, mbushës, bojëra dhe suva me silikate kaliumi

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Kategoritë e përdorimit
• **Bojë mbrojtëse (lyerje)**
• **Përmirësimin termo-izolues të muraturave**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja

Përshkrimi i produktit

Bojë minerale për ambiente të brendshme dhe të jashtme me silikate kaliumi, me karakteristika të forta ngjitjeje në nënshtresa poroze, si nga kombinimi mineral ashtu edhe nga lidhjet kimike. Ai kombinon karakteristikat kundër kondensimit dhe izolimit (falë pranisë së mikrosferave të qelqit të zbrazët 3M Glass Bubble) me rezistencë të fortë ndaj mykut dhe mikroorganizmave (në sajë të pH alkaline natyral të silikatit të kaliumit) dhe fuqisë së shkëlqyer fshehëse (klasa 1 sipas në EN 13300 për një rendiment prej 6/7 m² / l). SANAXIL P - THERM për shkak të natyrës së tij minerale, revolucionarizon konceptin e ngjitjes me nënshtresën, duke depërtuar thellë në porozitetin e murit dhe më pas duke reaguuar me përbërësit e tij dhe duke formuar një lidhje silikate unike dhe të pazgjidhshme.

Të dhëna shtesë

Produkti nuk formon një shtresë, duke shmangur kështu fenomenet e shkëputjes dhe rrëshqitjes dhe, ndërkohë që siguron një repelencë të shkëlqyer ndaj ujit, siguron vlera të larta të përshkueshmërisë ndaj avullit të ujit falë strukturës poroze dhe mikrokristaline, në përputhje të përkryer me llaçet, suvatë dhe gjithçka tjetër të zakonshme. elementet e muraturës së trupit. Performanca fiziko-mekanike dhe qëndrueshmëria shoqërohen me një përzgjedhje të madhe ngjyrash që nuk mund të ndryshohen me kalimin e kohës; karakteristika të cilat, të kombinuara me lehtësinë dhe praktikitetin e aplikimit, e bëjnë produktin jashtëzakonisht të gjithanshëm dhe të adaptueshëm për çdo kërkesë të projektit.

Konsumi

Aplikoni nga 0.18 në 0.25 litra SANAXIL P-THERM për metër katror të sipërfaqes që do të pikturohet.

Fushat e përdorimit

Veshje mbrojtëse, restauruese me karakteristika të forta antibakteriale dhe kundër mykut, të bazuara në silikate të stabilizuara të kaliumit, për sipërfaqe vertikale dhe horizontale. Bojë reflektuese e nxehtësisë që ndihmon në rritjen e efikasitetit termik të ndërtesës.

Vetitë kryesore



Produkt në dukje



Aplikojeni me dy duar



Jetëgjatësia:
12 muaj



Pa tretës



Pesha specifike:
1.46 kg/dm³



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

Dust-free time: 30 min

Deep hardening: 16 - 24 h

Koeficienti i përshkueshmërisë: 0.26 kg/(m² • h^{0.5})

Mbetje e thatë: 59 %

Ngurtësim në prekje: 1 - 2 h

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Ngjyra dhe ngjyrosje

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

PËRDOREN PËR LYERJE ME BOJRA ME BAZË SILIKATI

Hiqni çdo njollë dhe vazhdoni me pikturë me bojë siloksani. (gjithmonë rekomandohet të aplikohet një shtresë e agjentit impregnim silikati).

PËRDORIMET E REJA

Aplikoni një shtresë prej 30% / 40% të fiksuesit të silikatit të kaliumit me ujë në varësi të absorbimit të mbështetjes.

APLIKIMET E VJETRA

Në substrate të vjetra, hiqni bojën e vjetër duke larë, mbushni ndonjë vrimë ose papërsosmëri në mur me një mbushës të përshtatshëm, vazhdoni me fiksimin me siloksan impregnuar të holluar 30 deri në 40% me ujë në varësi të thithjes së mbështetjes.

Mënyra e përdorimit

DILUZIMI (në vëllim me ujë të pijshëm)

DORA 1-RË

FURÇË:15% e një dore të kaluar ose dy duar me diferencë prej 12-24 orësh

RUL:10%

SPRUCIM (përmes pajisjeve specifike):15 - 25%

DORA 2-TË

FURÇË:10%

RUL:10%

SPRUCIM (përmes pajisjeve specifike):15 - 25%

Magazinishi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

SANAXIL P - THERM prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer