



PRT.0338

## SANAXIL P - THERM

Vopsea pe bază de silicat de potasiu, termoreflectantă cu aderență chimică

### Cod vamal

3209 9000

### Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

### Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie  
**Protech**

Tip de produs  
**Fixative, materiale de umplură, vopsele și tencuieli cu silicat de potasiu**

Linii de produse  
• **Building**  
• **Opus**  
• **Sanageb**

Categorii funcționale  
• **Vopsiri protective**  
• **Reabilitarea termoizolantă a zidurilor**

Componente  
**Monocomponent**

Aspect

## Descrierea generală a produsului

Vopsea minerala pentru interioare și exterioare cu silicati de potasiu, cu caracteristici puternice de aderență pe suporturi poroase, atât prin combinare minerală cât și prin legături chimice. Combină caracteristicile anticondens și izolante (mulțumită prezenței microsferelor de sticlă goale 3M Glass Bubble în formulă) cu rezistență puternică la mușcări și microorganisme (mulțumită pH-ului alcalin natural al silicatulului de potasiu) și putere excelentă de acoperire (clasa 1 conform EN 13300 pentru un randament de 6/7 m<sup>2</sup>/l). SANAXIL P - THERM datorită naturii sale minerale, revoluționează conceptul de aderență la substrat, patrund adânc în porozitatea peretelui și apoi reacționând cu componentele acestuia și formând o legătură silicatică unică și indisolubilă.

## Caracteristici generale

Produsul nu formează peliculă, evitând astfel fenomenele de desprindere și descumare și, asigurând în același timp o excelentă hidrofugă, asigură valori ridicate de permeabilitate la vaporii de apă datorită structurii sale poroase și microcristaline, perfect compatibile cu mortare, tencuieli și toate celelalte uzuale. Elemente ale zidăriei corpului. Performanțele fizico-mecanice și durabilitatea sunt cuplate cu o gamă vastă de culori care nu pot fi modificate în timp; caracteristici care, combinate cu ușurința și caracterul practic al aplicării, fac produsul extrem de versatil și adaptabil oricărei cerințe de proiect.

## Consum

Aplicați de la 0,18 la 0,25 litri de SANAXILP-THERM pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

## Domenii de utilizare

Acoperiri protectoare, de restaurare cu puternice caracteristici antibacteriene și antimușcări, pe baza de silicati de potasiu stabilizați, pentru suprafețe verticale și orizontale. Vopsea care reflectă căldura care ajută la creșterea eficienței termice a clădirii.

## Caracteristici fundamentale



Produs în prim plan



Aplicați două straturi



Conservare:  
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:  
1.46 kg/dm<sup>3</sup>



Utilizați produsul cu mănuși de protecție



Utilizați produsul cu ochelari de protecție



Culori disponibile  
Solicitați culori disponibile

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 **azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/07/2022**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

Pagina: 1/3

## Specificații tehnice

Adânc înrădăcinare: 16 - 24 h

Coefficient de permeabilitate: 0.26 kg/(m<sup>2</sup> • h<sup>0.5</sup>)

Gradul de transmitere a vaporilor de apă: 0.005 m

Întărire la atingere: 1 - 2 h

Intervalul de timp fără praf: 30 min

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Picturi murale și tencuieli

## Pregătirea suporturilor

### SUPPORTURI VOPSITE DEJA CU VOPSEA PE BAZĂ DE SILICAT

Îndepărtați eventualele pete și aplicați vopseaua pe bază de silicat. (se recomandă întotdeauna aplicarea unui strat de agent de impregnare pe bază de silicat).

### SUPPORTURI NOI

Aplicați o mână de fixativ pe bază de silicat de potasiu diluat cu 30/40% apă în funcție de gradul de absorbție al suportului.

### SUPPORTURI VECHI

Pe suporturile vechi, îndepărtați vopselele vechi cu ajutorul unei perii, gletuiți eventualele găuri sau imperfecțiuni ale peretelui cu un glet special și treceți la procedura de fixare cu agent de impregnare pe bază de silicat de potasiu diluat cu 30/40% apă în funcție de nivelul de absorbție al suportului.

## Aplicare

DILUARE (în volum cu apă potabilă)

PRIMA MÂNĂ

CU PENSULA: 15% o mână încrucișată sau două mâini la interval de 12-24 de ore

CU ROLA: 10 %

PULVERIZARE (cu ajutorul unor aparaturi speciale): 15 - 25 %

A DOUA MÂNĂ

CU PENSULA: 10 %

CU ROLA: 10 %

PULVERIZARE (cu ajutorul unor aparaturi speciale): 15 - 25 %

## Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



## Măsuri de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui. Evitați expunerea directă prelungită a suprafețelor proaspete la vânt și soare.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaca prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

*SANAXIL P - THERM este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/07/2022**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)