



Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• **Building**

Kategoritë e përdorimit
• **Përforcimi i sipërfaqeve të muraturave dhe suvave**
• **Bojë mbrojtëse (lyerje)**
• **Trajtime fiksuese paraprake për lyerje dhe veshje**
• **Përmirësimin termo-izolues të muraturave**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

PRT.0339

PROTECH FIX AC - THERM

Fiksues konsolidues akrilik anti-kondensimi, në dispersion ujor

Kodi doganor

3209 1000

Amballazhimi

- Kovë 14 l

Aplikimi

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.

- Brushë

- Rrul

- Spruco

Përshkrimi i produktit

Mbulimi i murit me ujë anti-kondensues, me vetitë e shkëlqyera të fiksimit dhe ankorimit, me një mbulim të mirë të bazuar në resina akrilike të penetrimit të lartë, 3M Glass Bubble, pigmente, mbushëse dhe mbushëse të errët. I përshtatshëm si primer fiksues anti-kondensues, për përdorim përpara lyerjes ose veshjes me llaç me bojra anti-kondensuese ose llaçe (-THERM).

Të dhëna shtesë

Ideale për ndërhyrje në mure me depozita të mukozës, fenomene bakteriale dhe moulds. Për shkak të përçueshmërisë së ulët të saj termike është veçanërisht e përshtatshme për zgjidhjen e problemeve të mykut. Ajo mund të aplikohet në çdo suva (të zakonshme, civile, gips, llaç të thatë, plasterboard, beton, parafabrikuara, beton të ekspozuar, etj).

E bërë me rrëshira dhe aditivë të veçantë, zvogëlon absorbimin e mbështetjes duke lejuar transpirimin e nevojshëm, uniformon thithjen duke e bërë më të lehtë aplikimin e veshjeve përfunduese. Gjithnjë vepron në thellësi, prandaj është përgatitja ideale për aplikimin e bojrave ose ngjyrave të bazuara në ujë. Adezioni është i shkëlqyer edhe në sipërfaqe veçanërisht të vështira, falë përdorimit të resinave të veçanta dhe pranisë në formulimin e një promotori aderimi që ndërvepron ndërmjet mbështetjes dhe produktit.

Konsumi

Nga 0.10 deri 0.15 litra PROTECH FIX AC-THERM për çdo metër katror të sipërfaqes që do të trajtohet, bazuar në porozitetin e mbështetjes.

Fushat e përdorimit


Trajtimi paraprak i çdo sipërfaqeje (llaç civil, gipsi, llaç i thatë, llaç i thatë, plasterboard, beton, parafabrikuara, beton i ekspozuar etj.) Me qëllim izolimin e sipërfaqeve mbështetëse dhe standardizimin e thithjes së trajtimeve anti-kondensuese pasuese (piktura dhe veshja mbrojtëse).


Vetitë kryesore


 Produkt në dukje

 Aplikojeni me dy duar

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pesha specifike:
1.32 kg/dm³

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Azichem - acrilici

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Veçoritë teknike

Time before second coat (20 °C): 4 - 6 h

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Kartonxhez
- Gipse

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Për sipërfaqet e reja hiqni çdo pluhur, ndërsa për sipërfaqet e vjetra hiqni çdo bojë jo të ngjitur, kapni, pastroni derisa të gjeni pjesën e shëndoshë të substratit. Kërpudhat e dhe myku duhet të jenë hequr me kujdes dhe të jenë dezinfektuar me CONSILEX MUFFA CLEANER dhe CONSILEX MUFFA REMOVER. Pas disa orësh, kur mikroorganizmat janë neutralizuar, pastrohen me kujdes, pastaj vazhdojnë me aplikimin e një shtrese PROTECH FIX AC - THERM.

Mënyra e përdorimit

Mund të aplikohet me furçë ose rul, duke e holluar produktin nga 20% në 50% me ujë. Gjatë aplikimit, maskoni zonat që nuk duhet të pikturohen mirë, përhapeni në mënyrë të barabartë duke shmangur dripping dhe pritni 4-6 orë për aplikimet e mëvonshme. Ideal si një bazë anticondensation për tavanet e rreme dhe muret e falsifikuara të gipsit të izoluar.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Për të shmangur defektet e formimit të filmit, duke qenë produkte me bazë rrëshire në emulsioni ujor, temperatura e aplikimit duhet të jetë midis + 5 ° C dhe + 35 ° C me lagështi relative jo më të lartë se 60/70%. Mos aplikoni nën rrezet e diellit ose era direkte.

PROTECH FIX AC - THERM prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer