



PRT.0342

## PROTECH ROAD PAINT

Shtresë e trashë e filmit të veçantë për mbrojtjen e asfaltiteve

### Kodi doganor

3209 1000

### Amballazhimi

- Fusto 100 kg

### Aplikimi

- Brushë  
- Rrul  
- Shpatull

Familja  
**Protech**

Linjat e produkteve  
• Building  
• Infratech  
• Floor

Përbërësit  
**Monokomponent**

Tipologjia  
**Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike**

Kategoritë e përdorimit  
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajtjeje të pistave të aeroporteve dhe dokeve detare  
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave komunitare  
• Bojë mbrojtëse (lyerje)  
• Nderhyrje mirembajtjeje ne infrastruktura rrugore dhe hekurudhore

Paraqitja  
**Lëng i trashë**

## Përshkrimi i produktit

PROTECH ROAD PAINT është një film i trashë i bazuar në resina akrilike në emulsioni ujor për mbrojtjen dhe hidroizolimim e dyshemeve bituminoze në zonat urbane dhe të këmbësorëve. PROTECH ROAD PAINT është ideale për sipërfaqet në parqet, oborret, shtigjet e ciklit dhe trotuaret e makinave, gjithashtu rrit rezistencën e trotuarit për të konsumuar, rrezet UV dhe agresionin kimik.

## Të dhëna shtesë

PROTECH ROAD PAINT shmang migrimin e lidhësve bituminoze dhe akumulimin e nxehtësisë për shkak të dritës së diellit dhe lejon:

- Ulja e shpërbërjes, thyerjes dhe ënjtjes së objektit bituminoz.
- Mbroni shtresimin e konglomeratit bituminoz nga ndryshimet e papritura të temperaturës.
- Rritja e qëndrueshmërisë së punës.
- Përmirësimi i estetikës së parketeve dhe zvogëlimi i ndikimit në mjedis duke qenë në gjendje të zgjedhin midis ngjyrave të ndryshme.
- Zvogëloni ndjeshëm erërat e bitumit.

## Konsumi

Përafërsisht 2.0 kg/m<sup>2</sup> e PROTECH ROAD PAINT në dy duar.

## Fushat e përdorimit

PROTECH ROAD PAINT është formuluar për mbarimin dhe mbrojtjen e produkteve të prodhuara në konglomerat bituminoz në zonat urbane dhe të këmbësorëve të tilla si oborre, rrugët dhe korsitë preferenciale, trotuaret dhe shtigjet e ciklit, objektet sportive.


## Vetitë kryesore


 Dosage:  
2.0 kg/m<sup>2</sup>


 Jetëgjatësia:  
12 muaj


 Rezistent ndaj rrezeve UV


 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion  
Kërkon ngjyra të disponueshme

 Aplikojeni me dy duar

 Pesha specifike:  
1.64 ± 0.1 kg/dm<sup>3</sup>

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:  
+10 / +40 °C

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: 25/08/2020  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në [www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Faqe: 1/3

## Veçoritë teknike

Time before second coat: 4 h

Resistant to chemical agents

Mbetje e thatë: 75 ± 0.5 %

Ngurtësim në prekje: 2 h

## Mjetet e pastrimit

- Ujë

## Shtresat e lejuara

- Membrane bituminoze
- Asfalt

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Hiqni të gjitha gjurmët e pluhurit dhe gjurmët e vajrave, substancave të yndyrshme dhe pjesëve të papërshtatshme. Në një substrate të thatë, përdorni PROTECH ROAD PAINT sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për përdorim.

## Mënyra e përdorimit

PROTECH ROAD PAINT mund të hollohet me ujë në një përqindje që nuk tejkalon 30%. Vendosja në një sipërfaqe të thatë dhe të pastër bëhet me dorë me një rul për një minimum prej 2 shtresash deri në mbushje varësisht nga poroziteti i mbështetëses. Në nuk e rekomandojmë aplikimin me temperatura nën +10 ° C.

## Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.



## Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **25/08/2020**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)