



PRT.0342

PROTECH ROAD PAINT

Vopsea densă peliculară specifică pentru protejarea asfaltului și bitumului

Cod vamal

3209 1000

Ambalaje

- Butoiuș 100 kg

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Spatulă

Familie
Protech

Linii de produse

- Building
- Infratech
- Floor

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale

- **Intervenții de construcție și întreținere a pistelor aeroporturilor și a chieiurilor maritime**
- **Intervenții de întreținere a drumurilor și comunelor**
- **Vopsiri protective**
- **Intervenții de întreținere pe infrastructurile rutiere și feroviare**

Aspect

Lichid dens

Descrierea generală a produsului

PROTECH ROAD PAINT este o vopsea densă peliculară pe bază de rășini acrilice în emulsie apoasă pentru protejarea și impermeabilizarea pardoselilor bituminoase din zonele urbane și pietonale. PROTECH ROAD PAINT este ideal pentru suprafețe de parcuri, esplanade, piste ciclabile și trotuare, sporind rezistența pardoselii la uzură, la razele U.V. și la agresiunea chimică.

Caracteristici generale

PROTECH ROAD PAINT evită migrarea lianților bituminoși și acumularea căldurii ca efect al razelor solare și permite:

- Reducerea dezintegrării, ruperea și umflarea structurii bituminoase.
- Protejarea pardoselii din conglomerat bituminos de variațiile de temperatură.
- Sporirea durabilității lucrării.
- Îmbunătățirea aspectului estetic al pardoselii și reducerea impactului asupra mediului putând alege dintr-o gamă variată de culori.
- Scăderea considerabilă a mirosului neplăcut al bitumului.

Consum

Aproximativ 2,0 kg/m² di PROTECH ROAD PAINT în două mâini.

Domenii de utilizare

PROTECH ROAD PAINT are o formulă concepută pentru finisarea și protejarea structurilor din conglomerat bituminos din zonele urbane și pietonale precum piețe, bulevarde și benzi rapide, trotuare și piste ciclabile, centre sportive.


Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi


 Consumuri:
2.0 kg/m²


 Rezistent la razele UV


 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 **Culori disponibile**
Solicitați culori disponibile

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.64 ± 0.1 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+10 / +40 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/3

Specificații tehnice

Întărire la atingere: 2 h

Intervalul de timp înainte de aplicarea următorului strat: 4 h

Reziduu sec: 75 ± 0.5 %

Rezistent la agenții chimici

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Membrane bituminoase
- Asfalt

Pregătirea suporturilor

Eliminați orice urmă de praf și de ulei, substanțe grase și părți neomogene. Pe un suport uscat aplicați PROTECH ROAD PAINT în modalitățile descrise în instrucțiunile de utilizare.

Aplicare

PROTECH ROAD PAINT poate fi diluat cu apă în procent de maximum 30%. Întinderea pe o suprafață uscată și curată se face manual cu rola în minimum 2 straturi până la saturație în funcție de porozitatea suportului. Vă recomandăm aplicarea la temperaturi mai mici de +10°C.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

PROTECH ROAD PAINT este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer