



Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Infratech**

Kategoritë e përdorimit
• **Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve**
• **Bojë mbrojtëse (lyerje)**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

PRT.0347

PROTECH AC-P

Bojë akrilike, e larë, për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Kodi doganor

3209 1000

Amballazhimi

- Kovë 14 l

Aplikimi

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.
- Brushë
- Rrul
- Spruco

Konsumi

Nga 0,20 deri në 0,30 litra PROTECH AC-P për çdo metër katror sipërfaqe që do të lyhet.

Fushat e përdorimit

Lyerje mbrojtëse dhe dekorative e mureve, fasadave, produkteve të betonit, suvave, muraturës, gurit natyror, nënshtresave poroze në përgjithësi.

Vetitë kryesore



Aplikojeni me dy duar



I pandezhëm



Jetëgjatësia:
12 muaj



Pesha specifike:
1.63 g/cm³



Temperatura e aplikimit:
+ 5 / + 35 °C



Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

Resistance to abrasion EN 13300: cat. 1 _

Dust-free time: 30 min

Deep hardening: 16-24 h

Ngurtësim në prekje: 1-2 h

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Dru
- Fibroçimento
- Tulla

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **14/12/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Për suvatimet e vjetra, kushtojini vëmendje të veçantë bojrave të vjetra para-ekzistuese, të cilat duhet të hiqen me gërvishtje dhe fërkim të kujdesshëm për të marrë një mbështetje të shëndetshme dhe jo të shkrifët; pastaj vazhdoni me aplikimin e fiksuesit PROTECH FIX AC. Kur aplikoni në suva të reja, është praktikë e mirë të izoloni bazën me izolues akrilik ose akoma më mirë me një fiksues mikroemulsioni të bardhë ose neutral. Shmangni ditët me erë ose të ftohtë kur aplikoni. Mos aplikoni në nënshtresa të freskëta ose veçanërisht alkaline, respektoni një periudhë minimale të karbonizimit prej të paktën katër javësh.

Mënyra e përdorimit

Në sipërfaqe të mëdha rekomandohet të aplikoni produktin nga e njëjta grumbull dhe të vazhdoni gjithmonë të lagur në të lagësht për të shmangur shenjat e rikuperimit. Mos përdorni kurrë me temperatura nën + 5 ° C. Moti me shi, lagështia e tepërt atmosferike dhe temperaturat nën + 8 ° C mund të rrezikojnë shumë tharjen me mundësinë e larjes nga uji i shiut edhe pas disa ditësh.

HOLLIMI (në vëllim me ujë të pijshëm)

FURELA

SHTESJA E 1-rë: 15% një shtresë të kryqëzuar ose dy shtresa 12-24 orë larg njëri-tjetrit

Veshja e dytë: 10%

ROLLER

Veshja e parë: 10%

Veshja e dytë: 10%

SPRAY (përmes pajisjeve specifike)

Shtresa e parë: 15/25%

Veshja e dytë: 15/25%

Për të shmangur defektet e filmimit, duke qenë produkte me bazë rrëshirë në emulsion ujor, temperatura e aplikimit duhet të jetë midis + 5 ° C dhe + 35 ° C me lagështi relative jo më të lartë se 60/70%. Mos aplikoni nën ndikimin e drejtpërdrejtë të diellit dhe erës. Mos aplikoni në nënshtresa të freskëta ose veçanërisht alkaline, respektoni një periudhë minimale tharjeje të nënshtresës prej të paktën katër javësh. Këshillohet gjithashtu që të mos përdoret me ngjyrë, të mos përdoret në sipërfaqe të mëdha të lyera me tufa të ndryshme prodhimi, pasi dallimet e vogla midis serisë dhe serisë janë teknikisht të mundshme. Ju lutemi kontrolloni ngjyrën përpara aplikimit pasi ne nuk do t'i përgjigjemi asnjë mosmarrëveshjeje në lidhje me nuancën e produktit të aplikuar.

Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Përditësimi më: **14/12/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

PROTECH AC-P prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **14/12/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer