



Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Infratech**

Kategoritë e përdorimit
• **Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues**
• **Veshje mrojtesë (suvatime)**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pastë

PRT.0348

PROTECH UNIPLAST

Suva ngjitëse plastike, për zbutjen dhe rivendosjen e fasadave

Amballazhimi

- Kovë 25 kg

Aplikimi

- Mistri
- Mallë
- Mallë sfungjer
- Shpatull

Përshkrimi i produktit

Suva ideale për stukimin dhe zbutjen e fasadave në kushte të këqija. Falë formulimit të tij, produkti ju lejon të krijoni shkallë të ndryshme të strukturës së sipërfaqeve, të cilat mund të rafinohen më tej duke aplikuar ngjyra të njëpasnjëshme ose suva me ngjyra. Nuk shkëputet, nuk tkurret dhe nuk plas, karakterizohet nga rezistencë e lartë me ngjitje të jashtëzakonshme, mund të pikturohet drejtpërdrejt pa përdorimin e fiksuesve ose izoluesve. Rezistenca e lartë ndaj agjentëve atmosferikë, në kombinim me shkallën e duhur të elasticitetit dhe natyrën jo alkaline të produktit, lejon të sigurohen baza ideale për produktet plastike të mbarimit.

Fushat e përdorimit

PROTECH UNIPLAST u formulua posaçërisht për zbutjen, rrafshimin dhe rrafshimin e sipërfaqeve të llojeve të ndryshme, të brendshme dhe të jashtme.


Vetitë kryesore

 Aplikojeni me dy duar


 I pandezshëm

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Përmasa maksimale e agregatit:
0.2 mm

 Pesha specifike:
1.74 kg/dm³

 Temperatura e aplikimit:
+5/+35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Azichem - acrilici

Veçoritë teknike

Time before second coat: 24-48 h

Deep hardening: 24-48 h

Mbetje e thatë: 82.30 %

Ngurtësim në prekje: 4 h

Mjetet e pastrimit

• Ujë

Shtresat e lejuara

• Suva
• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
• Kartonxhez

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Në çdo lloj produkti ndërtimi siç janë: betoni, suva e të gjitha llojeve, parafabrikuara, parafabrikuara të lehta, druri, dërrasa dhe struktura të ngjashme. Punimet e hekurit duhet të trajtohen më parë me produkte që pengojnë korrozionin, ndërsa alumini, lidhjet e lehta dhe plastika kërkojnë një trajtim paraprak me produkte specifike të ancorimit. Për sipërfaqet e reja hiqni çdo pluhur, trajtojeni me një fiksues të bazuar në tretës, ndërsa për sipërfaqet e vjetra hiqni papastërtinë dhe yndyrat, hiqni bojërat e vjetra jo ngjitëse, skrapin, furçën derisa të gjendet pjesa e shëndetshme e substratit dhe më pas vazhdoni me ngopjen me produktet e ancorimit. Sigurohuni gjithmonë që sipërfaqet të jenë krejtësisht të thata dhe pa shkëlqim.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **24/02/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

Produkti është i gatshëm për t'u përdorur (mundësisht i holluar nga 2 deri në 5% me ujë) dhe duhet të përzihet vetëm ngadalë para përdorimit. Punoni duke përhapur produktin me një shpatull ose mistri çeliku, duke mbushur ose zbutur me një ose më shumë kalime derisa të nivelohet sipërfaqja që do të trajtohet.

Mos përdorni produktin në temperatura nën 5 °C. Moti me shi dhe lagështia e tepërt atmosferike mund të rrezikojë ndjeshëm tharjen, me pasojë larjen edhe pas disa ditësh, në këto raste rekomandohet që të mbrohen fasadat nga rrezimet e paparashikueshme, në mënyrë që të rrezikohen të mirat rezultati i punimeve.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.



Paralajmërim, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.



www.azichem.com

Përditësimi më: **24/02/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **24/02/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer