



Familja
Readymesh

Tipologjia
Mikro-fije çeliku të praruara prej bronzi

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Infratech**
• **Opus**

Kategoritë e përdorimit
• **Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm**
• **Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të ri**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Fibra

RDM.0290

READYMESH MR

Mikrofibrave të tunelit të tunxheve për konglomeratet strukturore

Kodi doganor

7326 2000

Amballazhimi

- MR-060 Qese 20 kg
- MR-200 Qese 20 kg
- Koli: 50 x (Qese 20 kg)

Aplikimi

- Për tu shtuar në komponentët e tjerë

Përshkrimi i produktit

Mikrofibrave prej çeliku të veshura me bronz, të fituara me prerje tela metalike, për përforsimin strukturor të konglomerateve të bazuara në çimento në përgjithësi. READYMESH MR është një tel çeliku shumë i hollë bronzi me diametër prej 0.22 mm dhe një gjatësi prej 60 20 mm, i përdorur kryesisht për përforsimin e betonit dhe llaçeve me performancë të lartë. READYMESH MR disponohen në dy gjatësi të ndryshme: READYMESH MR-060 = 6 mm; READYMESH MR-200 = 20 mm

Të dhëna shtesë

Shtimi i READYMESH MR përmirëson vetitë mekanike të konglomeratit në aspektin e duktilitetit, performancës mekanike, thithjes së energjisë, rezistencës, lodhjes dhe rezistencës ndaj konsumit. Ata gjithashtu ndihmojnë në kontrollimin e tkurrjes plastike në konglomerat (plasaritje) dhe zvogëlimin ose eliminimin e nevojës për përforsime konvencionale, siç janë rrjetat e elektrodave.


Konsumi

Të vlerësohet në bazë të performancave të kërkuara.

Fushat e përdorimit

Mikrofibrat READYMESH MR përdoren gjerësisht si përforsime kryesore dhe unike për mortaja strukturore me trashësi të ulët, llaçe dhe betone me spërkatje të ulët (shtizë betoni, spritz-beton), produkte betoni të betonit.

Vetitë kryesore

 **Diametri:**
0.22 ± 5% mm

 **I pandezshëm**

 **Jetëgjatësi e pakufizuar**

 **Të përdoret me doreza mbrojtëse**

 **Ngjyrat në dispozicion**
Giallo Ottone

Veçoritë teknike

Lëndë jo helmuese

Material alkalino-rezistent

Rezistenca në tërheqje: >2400 MPa

Shtresat e lejuara

Suva, Beton, Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera, Nënshtrësia çimentoje

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **13/01/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

Fibrat READYMESH MR do të duhet të shtohen në konglomeratin që po kalon përzierje në mënyrë graduale, duke shmangur absolutisht derdhjen e menjëhershme të gjithë sasisë së fibrave të parapara. Pasi të keni futur të gjitha fibrat READYMESH MR, vazhdoni me përzierjen për të paktën edhe 3 minuta të tjera në mënyrë që shpërndarja të jetë e njëtrajtshme brenda përzierjes.

Magaznimi e Ruajtja

Avoid contact between the product and acid substances.



Technical characteristics of Azichem Srl READYMESH MR fibers:

Fiber model	READYMESH MR-060	READYMESH MR-200
Fiber length	6 mm	20 mm
Dimensional ratio	27	90
Number of filmanets	~435'000 nr/kg	~130'000 nr/kg

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.



www.azichem.com

Përditësimi më: **13/01/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **13/01/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer