



REP.0129

REPAR SM

Rrafshues çimentoje strukturore, tiksotropike, ngurtësuese e shpejtë

Kodi doganor

3824 5090

Amballazhimi

- Qese 25 kg

Aplikimi

- Mistri
- Mallë
- Shpatull

Familja
Repar

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech

Tipologjia
Veshje çimentoje me një përbërës të vetëm

Kategoritë e përdorimit

- Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe thixotropike
- Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm
- Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues
- Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajtjeje të pistave të aeroportëve dhe dokeve detare
- Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
- Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
- Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe galerive
- Parafabrikim

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Riparimet strukturore dhe jo strukturore (R3)

Përshkrimi i produktit

Rrafshues i hollë, tiksotropik, reoplastik, i përbërë, "për shumë përdorime", i kompensuar nga tkurrja, me ngurtësim të shpejtë. Ideal për rrafshime milimetrike dhe kozmetikë të punimeve me dorë dhe punimeve të betonit në ndërhyrjet strukturore dhe / ose funksionale të restaurimit.

Të dhëna shtesë

REPAR SM është një rrafshues i hollë, tiksotropik, reoplastik, i përbërë, "për shumë përdorime", i kompensuar nga tkurrja, me ngurtësim të shpejtë; me bazë çimentoje me rezistencë të lartë, me bazë çimentosh të forta, mbushëse superpozolanike, rrëshira polimere të hidrodispersuara, agjentë plastizimi, stabilizues dhe antikorrozive, aditivë antiallergjikë, agregate të përzgjedhura, mikrofibra.

Konsumi

Përafërsisht 1,65 kg/m² REPAR SM për çdo milimetër të trashësisë që duhet të bëhet.

Fushat e përdorimit

Riparime, rrafshime, veshje mbrojtëse dhe hidroizoluese, rregullime planare, shtresa ngjitëse etj., në beton dhe në muratura, madje edhe në prani të temperaturave të ftohta.

Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:
12 muaj



Përmasa maksimale e agregatit:
0.5 mm



Pot life:
30 min



Rezistent ndaj rrezeve UV



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C



Trashësia maksimale e lejueshme:
10 mm



Trashësia minimale e lejueshme:
3 mm



Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Gri

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 14/06/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit (EN 1542): 1.8 N/mm²

Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 1900 kg/m³

Moduli elastik (EN 13142): 20000 N/mm²

Përcaktimi i kompaktësisë termike (UNI EN 13687-1): 1.7 mPa

Përmbajtja e klururit (UNI EN 1015-17): <0.01 %

Përshkueshmëria Darcy: 10⁻¹⁰ cm/s

Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.49 kg•h^{0.5}/m²

pH: > 12 _

Reagimi ndaj zjarrit (EN 13501-1): A1 _

Rezistenca nga karbonizimi (UNI EN 13295): 0.50 mm

Rezistenca nga rrëshqitja (UNI EN 13036-4): 73 mm

Rezistenca nga ngjeshja (UNI EN 12190): 35 N/mm²

Rezistenca nga përkulja (EN 196/1): 7 N/mm²

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të copëtuara, etj. të ngopura sa ç'është me ujë deri në arritjen e gjendjes së "të ngopura me sipërfaqe të thatë".

Mënyra e përdorimit

Vendosni rreth 2/3 e ujit përzierës në mikser, shtoni REPAR SM dhe ujin e mbetur; vazhdoni të përzierni deri sa të arrihet një përzierje homogjene dhe pa toptha. Uji i përzierjes duhet të jetë rreth 18 deri në 20% të peshës së qeses. Pas përfundimit të përzierjes, prisni disa minuta para se të aplikoni. Është e këshillueshme të përgatitni sasi të vogla të brumit për çdo herë, për të shmangur mbetjet.

Rrafshojini sipërfaqet që do të rregullohen duke e aplikuar produktin me një shpatull, me malle sfungjeri, etj.

Magazinishimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



www.azichem.com

Përditësimi më: 14/06/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Mos e aplikoni në praninë e rrezatimit të drejtpërdrejtë; kujdesuni për mbrojtjen dhe ruajtjen e sipërfaqeve të ekspozuara nga lagështia.

REPAR SM prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **14/06/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer