



Familja  
Repar

Tipologjia  
Rapid hardening structural thixotropic cement mortars

Linjat e produkteve  
• Infratech

Kategoritë e përdorimit  
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave komunitare  
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike  
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve

Përbërësit  
Monokomponent

Paraqitja  
Pluhur

REP.0137

## REPAR TIX SPEEDY HP

Llaç çimentoje tiksotropik me ngurtësim të shpejtë

### Kodi doganor

3824 5090

### Amballazhimi

- Qese 25 kg

### Aplikimi

- Mistri  
- Shpatull

## Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton - Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

## Përshkrimi i produktit

Përbërja strukturore e çimentos rheoplastike tiksotropike, me tkurrje të kontrolluar, shtuar në mënyrë adekuatë me mbushëse superpozolanike, përshpejtues të punimit dhe mikrofibrave prej qelqi. Përbërja ka veti shumë të shpejta për t'u kapur, punueshmëri të shkëlqyeshme dhe aderim të përsosur në shtresat e çimentos që do të rindërtohen. Produkti është konceptuar kryesisht për riparime dhe rikonstruksione të vogla / të mesme në mjedise ku rëndësia e ekzekutimit është e rëndësishme, siç janë punimet e rrugëve, porteve dhe aeroportëve.


## Konsumi

Përafërsisht 19 kg/m<sup>2</sup> REPAR TIX SPEEDY HP për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1900 kg për metër kub).

## Fushat e përdorimit


I përshtatshëm për rregullimet sipërfaqësore dhe rindërtimin e seksioneve që mungojnë dhe grupave, sidomos në punimet e restaurimit strukturor në betonin e përkeqësuar. Rindërtimi volumetrik i mbulesës së betonit në strukturat e betonit të armuar ose segmenteve të parafabrikuara.


## Vetitë kryesore

 Jetëgjatësia:  
12 muaj

 Përmasa maksimale e agregatit:  
0.7 mm

 Përzjerja me ujë:  
16 - 18 %

 Pesha specifike:  
2.105 kg/dm<sup>3</sup>

 Pot life:  
10 - 15 min

 Trashësia maksimale e lejueshme:  
5 cm

 Ngjyrat në dispozicion  
Gri

## Veçoritë teknike

Koha e hedhjes (EN 196-3): 40-60 min

Moduli elastik (EN 13142): 21000 N/mm<sup>2</sup>

Ngjitja në shtresa (UNI EN 1015-12): 2 N/mm<sup>2</sup>

Përmbajtja e klururit: < 0.01 %

Rezistenca në ngjeshje pas 01 dite (EN 12190): > 15 N/mm<sup>2</sup>

Rezistenca në ngjeshje pas 03 ditësh (EN 12190): > 35 N/mm<sup>2</sup>

Rezistenca në ngjeshje pas 07 ditësh (EN 12190): 40 N/mm<sup>2</sup>

Rezistenca në ngjeshje pas 08 orësh (EN 12190): > 7 N/mm<sup>2</sup>

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


www.azichem.com

Përditësimi më: 09/11/2021  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në  
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (EN 12190): > 45 N/mm<sup>2</sup>

Rezistenca në përkulje pas 01 ditë (EN 12190): > 3.5 N/mm<sup>2</sup>

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (EN 12190): > 8.5 N/mm<sup>2</sup>

## Mjetet e pastrimit

- Ujë

## Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikuara
- Asfalt

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të copëtuara, etj. të ngopura sa ç' duhet me ujë deri në arritjen e gjendjes së "të ngopura me sipërfaqe të thatë". Për të përfunduar vlerat maksimale të ngjitjes me nënshtresën është gjithmonë i nevojshëm një ashpërsim adekuat i sipërfaqeve me skarifikim, spërkatje etj. Vlerat optimale përftohen me hidroskarifikim me presion të lartë. Zhveshni hekurat që i nënshtrohen oksidimit shkatërrues ose të oksiduar thellë, duke hequr ndryshkun e hekurave të ekspozuar (me rërë ose furça gërryese).

## Mënyra e përdorimit

Shtoni në mixer rreth 2/3 e ujit të parashikuar për përzierjen, shtoni REPAR TIX SPEEDY HP dhe ujin e mbetur; vazhdoni ta përzierni deri sa të arrihet një përzierje homogjene dhe pa toptha. Uji i përzierjes duhet të jetë rreth 16 - 18% në peshë në raport me produktin. Pasi të jetë përfunduar përzierja, menjëherë përdorni produktin për përpunimin e nevojshëm, duke i kushtuar vëmendje shpejtësisë së lartë të ngurtësimit. Është e këshillueshme të përzierni pak e nga pak produktin, vetëm sasinë që mund të përdoret brenda 10 minutash pas përzierjes (kujdes, temperatura e ambientit mund të ketë gjithashtu një ndikim të madh në kohën e punimit të produktit!).

## Magazinishimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **09/11/2021**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Mos e aplikoni në prani të rrezatimit të drejtpërdrejtë dhe / ose ventilimit të tepërt. Kujdesuni për mbrojtjen dhe ruajtjen nga e sipërfaqeve të ekspozuara nga lagështia. Duke pasur parasysh kohën e shpejtë të ngurtësimit, rekomandohet të përgatitet njëherësh një sasi e pakët e produktit, për të shmangur mbetjet dhe shpërdorimet.

*REPAR TIX SPEEDY HP prodhohet/shpërndahet nga*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **09/11/2021**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)