



RNF.0248

ARMAGLASS CONNECTOR

Diametri i lidhësit GFRP 8 mm

Kodi doganor

7016 9070

Ambllazhimi

- Ø 8 mm x 20 cm 1 copë
- Ø 8 mm x 50 cm 1 copë
- Ø 8 mm x 70 cm 1 copë

Aplikimi

- Aplikim manual

Familja
RinforTipologjia
Lidhësa të fortë me fibër qelqi alkalineLinjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Opus
• SanagebKategoritë e përdorimit
• Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat historike
• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe thixotropikePërbërësit
MonokomponentParaqitja
Lidhës

Certifikimi dhe rregulloret



CHEMICAL RESISTANT

Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit

Lidhës i paraformuar në GFRP, me diametër 8 mm, me formë "L", me anë të shkurtër 10 cm dhe ana e gjatë në dispozicion në tre formate të ndryshme: 20, 50 dhe 70 cm; ka një sipërfaqe me ngjitje të përmirësuar falë pranisë së kuarci inert me një diametër prej 0.8 mm të ngulitur në matricë. ARMAGLASS CONNECTOR përdoret për të lidhur mekanikisht rrjetet ARMAGLASS në mbështetëse të ndryshme (mure me tulla ose gurë, beton, dru). Është totalisht në përputhje me çdo matricë të përdorur për fino dhe me llaçet e bazuara në lidhësa ajrore ose hidraulike.

Të dhëna shtesë

ARMAGLASS CONNECTOR përdoret për të lidhur mekanikisht rrjetet tona ARMAGLASS në mbështetëse të ndryshme (mure me tulla ose gurë, beton, dru). Është plotësisht i pajtueshëm me çdo matricë të përdorur për fuga dhe me llaç të bazuar në lidhës ajrore ose hidraulike. Është një lidhës jashtëzakonisht i qëndrueshëm edhe kur aplikohet në mbështetëse me ngarkesa të larta kripur ose në prani të mjediseve të ekspozimit të rëndë. Është jashtëzakonisht i dobishëm, i lehtë, i lehtë për t'u aplikuar, i cili lejon ndërhyrje të shpejtë dhe kosto të ulëta instalimi

Konsumi

Produkti të blihet sipas nevojës.

Fushat e përdorimit

Bashkëpunimi mekanik dhe lidhja e rrjeteve ARMAGASS me suportet. Ndërhyrjet e suvatimit me trashësi të lartë. Ndërhyrje përforcuese në konstruksione betoni dhe murature nëpërmjet lidhjeve vetëm në njërën anë. Ngjitja e përmirësuar e përfutur me praninë sipërfaqësore të agregateve kuarci lejon ngjitjen optimale me matricat ankoruese rrëshinore dhe me të gjitha materialet tradicionale (tulla, llaç, beton guri). Veçanërisht i përshtatshëm për muret antike me interes historik dhe kulturor. Qëndrueshmëria ndaj kushteve atmosferike dhe mjedisore e bën përdorimin e ARMAGLASS CONNECTOR veçanërisht të favorshëm në strukturat e prekura nga prania e kripërave të tretshme agresive (sulfate, nitrate, fosfate).

Vetitë kryesore

 Diametri:
8 mm

 Gjatësia e gjatë e anës:
20 / 50 / 70 cm

 Gjatësia e shkurtër e anës:
10 cm

Jetëgjatësi e pakufizuar

Rezistent ndaj rrezeve UV

Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
E bardhë
www.azichem.com

Përditësimi më: 13/12/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Veçoritë teknike

Moduli elastik: 80.400 MPa

Rezistenca në tërheqje: 18.900 N

Temperatura e tranzicionit të xhamit: 100 °C

Tërheqja deri në këputje: 3.2 %

Zonë rezistente: 11.5 mm²

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Lidhjet në mure, beton, harqe dhe qemere: Sigurohuni që nënshtresa të mos ketë pjesë të lirshme dhe të rrëshqitshme. Pastrimi dhe ngopja e nënshtresës me larje nën presion. Hiqni çdo lulëzim të kripur me furçë ose rërë.

Mënyra e përdorimit

Vazhdoni të bëni vrima në mbështetëse me diametër, pjerrësi dhe thellësi të përshtatshme. Fryni pjesën e brendshme të vrimës me ajër të kompresuar dhe, më pas, fshijeni me një fshesë me korrent efektiv për të çliruar vrimën nga mbeturinat dhe pluhuri. Për të lyer lidhësin me rrëshira (SYNTECH PROFIX ose SYNTECH FIX EP) veproni në një nënshtresë të thatë, duke mbushur plotësisht vrimën me rrëshirë, duke futur thellë grykën e fishekut ose duke përdorur tuba transportues me diametër të përshtatshëm. Për fuga me llaç ose llucë (GROUT CABLE, SANAFUENS, GROUT 2, REPAR TIX SPEEDY HP) veproni në një nënshtresë të lagur duke u larë paraprakisht me ujë; prisni disa minuta, mbushni vrimën me llaç ose fino dhe më pas futni lidhësin.

Magazinishimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin original, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarimin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

ARMAGLASS CONNECTOR prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **13/12/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer