



Familja
Syntech

Tipologjia
Materiale përgatitëse, trajtime dhe veshje prej epoksi dhe poliuretani

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me performancë të lartë, me fibër të përforcuar
• Veshje mbrojtëse, perforcues, poliuretane ose epoksike

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

SYN.0105

SYNTECH
PAVICROM

Veshje epoksi me ngjyrë për dyshemetë prej betoni

 **Kodi doganor**

3907 3000

 **Ambalazhimi**

- Kanoçe 10 kg [A]
- Kanoçe 5 kg [A]
- Kanoçe 3 kg [B]
- Kanoçe 1.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 10 kg [A] + 1 Kanoçe 3 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 5 kg [A] + 1 Kanoçe 1.5 kg [B]

 **Aplikimi**

- Brushë
- Rrul

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-2

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni - Sisteme mbrojtëse për sipërfaqe betoni

Përshkrimi i produktit

Finiturë me ngjyrë me 2 përbërës, e bazuar në rrëshira epoksi në shpërndarje ujore. Ideale për veshjen e dyshemeve industriale të pigmentuara dhe produkteve të betonit në përgjithësi. Sipërfaqet e trajtuara me SYNTECH PAVICROM janë të lehta për tu pastruar dhe ofrojnë rezistencë të shkëlqyer ndaj konsumit mekanik, gjithashtu kanë rezistencë të lartë ndaj ujit, tretësirave alkaline, detergjenteve dhe hidrokarbureve (vaj, naftë, benzinë, etj.).


Konsumi

Nga 0.25 - 0.40 kg SYNTECH PAVICROM për çdo metër katror sipërfaqe që duhet të vishet, në dy shtresa.

Fushat e përdorimit

Piktura mbrojtëse dhe dekorative e dyshemeseve prej betoni, rinovimi i ngjyrosjes së dyshemesë me rrëshirë të vjetër, lustrimi i pllakave të murit, etj. E përsosur në oficina mekanike, industritë e prodhimit, magazinat e ruajtjes dhe fabrikat në përgjithësi, ku kërkohet rezistencë kimike dhe mekanike e veçantë dhe e lartë.

Vetitë kryesore


 Dosage:
250 - 400 g/m²


 Aplikojeni me dy duar

 I pandezshëm

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pa tretës


 Peshë specifike:
1.15 kg/l


 Pot life:
30 - 60 min

A:B Raporti i përzierjes:
1:0.3

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
Grigio agata / Rosso fuoco

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Veçoritë teknike

Resistance to abrasion (UNI 8298-9): < 150 mg

Time before second coat: 6 - 24 h

Determinazione dell'aderenza per trazione diretta (Fh) (UNI EN 1542): 3 MPa

Determinazione della densità (UNI EN ISO 2811): Comp A 1.55 kg/l / Comp B 1.10 kg/l %

Mbetje e thatë (23°C U.R 65%): 100 %

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 4 - 8 h

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 10 ditë

Përshkueshmëria e avullit të ujit (UNI EN ISO 7783-2): Classe II (12 m) _

Përshkueshmëria e CO2 (UNI EN 1062-6): 2140 m

Përthitha kapilare (UNI EN 1062-3): < 0.021 kg/(m² • h^{0.5})

Viskoziteti (UNI EN ISO 3219): Comp A: 11300 / Comp B:
8800 mPas

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikuara
- Tulla dhe pllaka
- Nënshtrësia çimentoje

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Mbështetja mbi të cilën do të vendoset sistemi i rrëshirës duhet të jetë i përshtatshëm për të përballuar sforcimet që vijnë nga përdorimi i synuar, si ngarkesat statike ose dinamike, goditjet, zgjerimet termo-higrometrike, dridhjet, etj. Për sa i përket karakteristikave të nënshtrësës (lagështia maksimale, kohezioni, klasa e forcës, rrafshimi, etj.) dhe përgatitjen e sipërfaqes që do të akomodojë sistemin e rrëshirës, ne rekomandojmë kërkesat e përcaktuara në kapitullin 5 të standardit UNI 10966 ("SISTEMET RREZINË PËR SIPËRFAQE HORIZONTALE DHE VERTIKALE - UDHËZIME PËR DIZAJNIM DHE APLIKIM"). Në çdo rast, pastroni me kujdes dhe pastroni sipërfaqet, duke hequr çdo lloj papastërtie, mbetje boje ose pjesë jokoherente. Lagështia e suportit duhet të jetë ≤ 3%. Vlerësoni llojin më të përshtatshëm të përgatitjes mekanike (përthyerje me goditje, pastrim me rërë, larje hidro, etj.). Sipërfaqet gjithashtu duhet të jenë pa ndërprerje, dhe mundësisht të niveluara dhe të rregulluara me produkte nga linja FLOOR ose linja REPAR. Aplikohet me rul, furçë ose spërkatje nga 150 deri në 200 g/m² SYNTECH PRIMER EP-W për të konsoliduar nënshtrësën dhe për të lehtësuar ngjitjen e veshjes pasuese. Aplikoni SYNTECH PAVICROM kur abetarja është plotësisht e thatë dhe jo më vonë se 24 orë nga përfundimi i aplikimit të tij. Në rast të pranisë (edhe të dyshuar) të lagështisë që rrjedh nga ngritja e kapilarëve nga nënshtrësia, rekomandohet aplikimi paraprak i rrëshirës epoksi për "substrate të lagura" SYNTECH PAVIDAMP. Dyshemetë me pllaka, ose dyshemetë e mbuluara me rrëshirë para-ekzistuese, duhet t'i nënshtrohen ashpërsimit mekanik të kryer me thikë, frezim, goditje me çekan, etj., deri në eliminimin e plotë të kores së papërshkueshme nga uji dhe errësimin e sipërfaqeve. Hiqni pluhurin pas gërryerjes.

Mënyra e përdorimit

Përzierja e përbërësit A dhe përbërësi B veç e veç, drejtpërdrejt në paketat e tyre. Pas aplikimit, kombinoni dy përbërësit në një enë të vetme dhe përzieni plotësisht për 2 minuta, me pajisje të përshtatshme (stërvipte me helikë). Mos merrni sasi të pjesshme nga paketimet për të shmangur ndonjë gabim në raportin e përzierjes që mund të shkaktojë dështim ose forcim jo të plotë. Pastaj derdhni përbërësin B në enën e përbërësit A. SYNTECH PAVICROM aplikohet me një rul me "fiel të shkurtra" brenda 24 orëve nga aplikimi i primerit. Shtoni ujin e hollimit: shtresa e parë e holluar me ujë në një normë prej 10 ÷ 20% në varësi të porozitetit, kohezionit të substratit dhe temperaturës; përfundimi i dytë duhet të hollohet me 6 ÷ 11%. Pas shtimit të ujit të hollimit, vazhdoni përzierjen për disa minuta. Rekomandohet aplikimi i produktit në dy shtresa të kryqëzuara në temperatura jo më të ulëta se +5° C. Veshja e dytë e mbarimit duhet të aplikohet brenda 24 orësh. Do të jetë gjithashtu e mundur të shtoni 3-5% në peshë të kuarcit B0 ose B1 (ose mikrosferat e qelqit të uritur) për të marrë një efekt jo të rrëshqitshëm.

Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

SYNTECH PAVICROM prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **29/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer