



SYN.0191

SYNTECH IC 55

Rrëshirë epokside për përforsimin e strukturave të ndërtimit

Kodi doganor

3907 3000

Ambalazhimi

- Kanoçe 1 kg [A]
- Kanoçe 5 kg [A]
- Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kanoçe 2.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 1 kg [A] + 1 Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 5 kg [A] + 1 Kanoçe 2.5 kg [B]

Aplikimi

- Rrjedhje
- Injeksion
- Brushë
- Rrul



www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Syntech

Tipologjia
Mbushës, rezina dhe llaç lëngu me bazë epoksi

Linjat e produkteve

- Building
- Infratech
- Opus
- Floor

Kategoritë e përdorimit

- Përforsimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat historike
- Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej druri
- Mbërthimi dhe fiksimi i lidhësve, inserteve dhe kornizave metalike
- Ndërrhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
- Ndërrhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
- Ndërrhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe galerive
- Ankorime strukturore të sakta

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-6

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforsimi i çelikut për ankorim

Përshkrimi i produktit

Adesiv i pastër epoksi, me dy përbërës, i lëngshëm, me viskozitet të ulët, pa mbushës dhe tretës, specifik për injeksione të konsolidimit strukturor me performancë të lartë në muraturën e shkatërruar, betonin e degraduar, muratura dhe dysheme të vjetra industriale, suva dhe llaç të plasarit, etj Ideal për shufra fiksuese, ankorues dhe shufra lidhëse. Gjithashtu është specifik për konsolidimin e thellë të materialeve prej druri dhe llojeve të tjera të materialeve poroze, me vendosje me furçë ose rul.

Konsumi

Përafërsisht 1.1 kg SYNTECH IC 55 për çdo decimetër kub të volumit që duhet të plotësohet.

Fushat e përdorimit

Përforsimi dhe mbushja me injeksion e të çarave në beton, gurë, tulla, punime të përziera etj. Vendosja, lidhja dhe fiksimi i mjeteve lidhëse, pllakave etj. Përforsimi strukturor dhe ristrukturim me vëllim të vogël në përgjithësi (vetëm horizontal). Përforsimi i materialeve ndërtimore poroze, si druri, guri natyror, tulla etj.

Vetitë kryesore



Jetëgjatësia:
12 muaj



Pa tretës



Pesha specifike:
1.08 kg/dm³



Pot life:
25 min



Puthitja me mbështetësin:
≥ 3 N/mm²



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:
+8 / +35 °C



Ngjyrat në dispozicion
Trasparente tendente al giallo paglierino

Veçoritë teknike

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 6-8 h

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 7 ditë

Raporti i katalizatorit (in peso): A : B = 100 : 50 %

Rezistenca nga ngjeshja: 100 N/mm²

Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikua
- Dru
- Tulla
- Shtuf
- Muratura të përziera
- Muratura me gurë
- Nënshtrës çimentoje
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse ku aplikohet duhet të jenë të staxhionuara dhe të thata (lagështia e mbetur e matur në një thellësi prej 4 cm, nuk duhet të jetë më e madhe se 4%), pa pluhur, yndyra, ndotje, copëza dhe pjesë që nuk ngjiten.

Mënyra e përdorimit

Sigurohuni që mjedisi të jetë i ventiluar mirë dhe vishni pajisjet mbrojtëse personale të përmendura në fletën e të dhënave të sigurisë. Shtoni përbërësin B te përbërësi A, duke u kujdesur që të hiqni të gjithë materialin nga paketimi dhe ta përzieni sa më mirë me një miksues me një numër të vogël xhirosh (ose me një vegël të përshtatshme manuale), derisa të merret një përzierje homogjene, gjë që tregohet nga ngjyrë uniforme dhe mungesa e kokrrizave. Përdoreni në sipërfaqe me ndihmën e shtatullave, mistrive etj.

Përdorni produktin menjëherë pas përzierjes dhe përzieni vetëm sasinë e produktit që doni ta përdorni menjëherë SYNTECH IC 55 është një produkt i krijuar me rrëshirë të rrjedhshme epokside. Mund të shkaktojë ndryshime në ngjyrën e produktit në të cilin është aplikuar, si druri, ashtu edhe në materiale guri. Për këtë arsye rekomandohet kryerja e testeve paraprake.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

SYNTECH IC 55 prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **29/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer