



SYN.0297

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FL

Sistemi elastomerik në poliurea specifike për shtrimin e automjeteve

Kodi doganor

3909 5090

Amballazhimi

- Fusto 225 kg [A]
- Fusto 205 kg [B]
- Kit: 1 Fusto 225 kg [A] + 1 Fusto 205 kg [B]

Aplikimi

- Pompa bi-mixer per vaporizzazioni a caldo

Familja
Syntech

Tipologjia
Rezina poliurike dhe produkte te lidhura

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim me mbështjellës elastomerikë poliuretani (poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
• Veshje mbrojtëse, perforcues, poliuretane ose epoksike

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-2

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni - Sisteme mbrojtjeje për sipërfaqe betoni



CHEMICAL RESISTANT

Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FL është një poliure e pastër e studiuar për aplikacion specifik mbi dysheme të lëvizshme dhe përgjithësisht parkime.100% solide, nuk përmban VOC dhe mund të aplikohet vetëm me anë të spërkatjes duke përdorur makina të përshtatshme bimixer.Karakterizohet nga aftësi e madhe zgjatimi.Është një elastomer i veshjes i marrë nga reaksioni i një izocianate aromatike me një amine.

Të dhëna shtesë

Rezistenca e shpimit (UNI ISO 34-1: 2010):100 +/- 5 KN/m

Ngarkesa e thyerjes:17 +/- 3 MPa

Përparësitë e sistemit:

- Instalimi i sigurt edhe në sipërfaqe të pabarabartë, me pjerrësi të madhe ose vertikale.
 - Mundësia e krijimit të shtresave të vazhdueshme, të përjashtuara nga vendet kritike të përbëra nga mbivendosjet e zakonshme.
 - Mundësia e bërjes së shtresave të hollë, me peshë të reduktuar të njësisë, me efikasitet të lartë të performancës.
 - Mundësia e ndërhyrjeve të lehtë dhe efikase të mirëmbajtjes dhe / ose rikuperimit.
- Ngjyra:RAL 7040 (dritare gri)

Konsumi

Nga 2 deri 2,5 kg SYNTECH POLIUREA SPRAY - FL për çdo metër katror të sipërfaqes që duhet mbuluar.

Fushat e përdorimit

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FL përdoret veçanërisht si hidroizolim në beton ose si një shtresë mbrojtëse për driveways dhe parkingjet, tanket e përmbajtjes së ujit, kontrollet primare, impiantet e pastrimit, veshja EPS, veshja dhe mbrojtja e fletëve metalike, çatitë, ballkonet dhe kulmet në dru, tanke dhe pishina.



www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Vetitë kryesore



Dosage:
2.1 kg/m²



Jetëgjatësia:
6 muaj



Pesha specifike:
1.11-1.15 (A) - 1.00-1.05 (B) g/cm³



A:B Raporti i përzjerjes:
1:1 (in volume) _



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:
-10 / +80 °C



Ngjyrat në dispozicion
Grigio finestra

Veçoritë teknike

Ngjitje në beton (prova për prerjen) UNI EN 1542:1999: > 1.5 MPa

Ngurtësim me prekje: 10 s

Ngurtësim në prekje: > 30 s

Ngurtësimi ShD UNI EN ISO 868:2005: 45 +/-5 _

Përshkueshmëria e avullit të ujit UNI EN 1931:2002: 0.025 _

Temperatura e vendosjes: -30 / +130 °C

Tërheqja deri në këputje ISO 527-1:2012: 350 (+/- 30) %

Viskoziteti: 650 +/- 200(A) - 400 +/-
100 (B) mPas

Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Kartonxhez
- Gipse
- Dru
- Sipërfaqet metalike
- Fibroçimento
- Muratura me gurë
- Tulla dhe pllaka
- Nënshtrësia çimentoje
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Mbështetja mbi të cilën duhet të vendoset sistemi poliure duhet të jetë i përshtatshëm për përballimin e sforcimeve që vijnë nga përdorimi i synuar, si ngarkesat statike ose dinamike, goditjet, zgjerimet termo-higrometrike, dridhjet, etj. Për sa i përket karakteristikave të nënshtrësës (lagështia maksimale, kohezioni, klasa e forcës, rrafshimi, etj.) dhe përgatitjen e sipërfaqes që do të akomodojë sistemin e rrëshirës, ne rekomandojmë kërkesat e përcaktuara në kapitullin 5 të standardit UNI 10966 ("SISTEMET RREZINË PËR SIPËRFAQE HORIZONTALE DHE VERTIKALE - UDHËZIME PËR DIZAJNIM DHE APLIKIM"). Në çdo rast, pastroni me kujdes dhe pastroni sipërfaqet, duke hequr çdo lloj papastërtie, mbetje boje ose pjesë jokoherente. Lagështia e suportit duhet të jetë ≤ 3%. Vlerësoni llojin më të përshtatshëm të përgatitjes mekanike (përthyerje me goditje, pastrim me rërë, larje hidro, etj.). Sipërfaqet gjithashtu duhet të jenë pa ndërprerje, dhe mundësisht të niveluara dhe të rregulluara me produkte nga linja FLOOR ose linja REPAR. Në rast të pranisë (edhe të dyshuar) të lagështisë që rrjedh nga ngritja e kapilarëve nga nënshtrësia, rekomandohet aplikimi paraprak i rrëshirës epoksi për "substrate të lagura" SYNTECH PAVIDAMP. Dyshemetë me pllaka, ose dyshemetë e mbuluara me rrëshirë para-ekzistuese, duhet t'i nënshtrohen ashpërsimit mekanik të kryer me thikë, frezim, goditje me çekan, etj., deri në eliminimin e plotë të kores së papërshkueshme nga uji dhe errësimin e sipërfaqeve. Hiqni pluhurin pas gërryerjes. Rekomandohet përdorimi i Primer nga sfera e SYNTECH POLIUREA PRIMER. Në nënshtrësia veçanërisht absorbuuese, për të shmangur formimin e kraterëve / vrimave në sipërfaqen e produktit të sapospërkatur, rekomandohet përdorimi i primerëve nga sfera e SYNTECH POLIUREA PRIMER, duke kontaktuar gjithmonë stafin teknik të Azichem për sqarime mbi llojin më të përshtatshëm për t'u përdorur. Aplikoni disa shtresa abetare derisa poroziteti të jetë i ngopur dhe duke siguruar një pluhurosje të lehtë me rërë kuarci të pastër dhe të thatë (0,4-0,7 mm). Asnjëherë mos e hiqni pluhurin nga abetarja. Siguroni sisteme të përshtatshme mbyllëse elastike për të mbuluar nyjet, montimet, çarjet ose çarjet që i nënshtrohen lëvizjeve të rëndësishme.



www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

Poliurea past SYNTECH POLIUREA SPRAY - FL kërkon një sistem bimixer të aftë për të prodhuar presion mbi 180 bar dhe temperatura mbi 65 ° C. Kontakti Stafi teknik i Azichem për sqarim mbi armë më të mirë për përdorim dhe detaje të sistemit ajrit.

Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarim dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimë, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

Shihni skedën e të dhënave të sigurisë për të parë të dhënat e plota. Mbroni materialet nga lagështia dhe uji.



www.azichem.com

Përditësimi më: **29/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **29/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer