



Familja
Syntech

Tipologjia
Rezina poliurike dhe produkte te lidhura

Linjat e produkteve
• Aqua

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim me mbështjellës elastomerikë poliuretani (poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë
• Trajtime fiksuese paraprake për lyerje dhe veshje
• Veshje mbrojtëse, perforcues, poliuretane ose epoksike

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

SYN.0312

SYNTECH POLIUREA PRIMER - EPOXY METAL

Primer epoxy me dy përbërës
specifikë për sipërfaqet metalike

 **Kodi doganor**

3907 3000

 **Amballazhimi**

- Kanoçe 10 kg [A]
- Kanoçe 5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 10 kg [A] + 1 Kanoçe 5 kg [B]

 **Aplikimi**

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.
- Brushë
- Rrul

Përshkrimi i produktit

MBUSHËSI SYNTECH POLIUREA PRIMER - METAL EPOKSI është një mbushës me dy përbërës i bazuar në rrëshira epoksi pa tretës të përdorur si promovues adesiv, ngjites sipërfaqësor për beton, që do të aplikohet si një substrat për punimet me poliuret në sipërfaqet metalike dhe veshjet epoksi dhe poliuretani.


Konsumi


Përafërsisht 0.20 kg SYNTECH POLIUREA PRIMER - EPOXY METAL për çdo metër katror të sipërfaqes që do të trajtohet.


Fushat e përdorimit


Promovues ngjites, ngjites sipërfaqësor për beton, që do të aplikohet si një substrate për punimet e poliureteve në sipërfaqet metalike dhe veshje epoxy dhe poliuretani.

Vetitë kryesore


 Dosage:
150 - 200 g/m²


 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pa tretës

 Pesha specifike:
1.1 (A) / 1.0 (B) ± 0.1 g/cm³

A:B Raporti i përzierjes:
2:1 (in peso) _

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
Trasparente / Neutro

Veçoritë teknike

Time before second coat a 23° C: max 10 h

Ngurtësim me prekje a 23° C: 270 min

Ngurtësim në prekje a 23° C: >4 h

Ngurtësimi i plotë a 23° C: 7 ditë

Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

Shtresat e lejuara

- Sipërfaqet metalike
- i pandryshkshëm

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Aplikimi duhet të bëhet në një sipërfaqe të thatë dhe të pastruar nga yndyrat; substrati nuk duhet të ketë pjesë të mprehta ose të shkëputura dhe me një shkallë të lagështirës që nuk duhet të kalojë 5%.

Përgatitja e fondit mund të kërkojë disa lloje të veprimit mekanik:Lustrim, bush-hammering, palinaturë, hidrolarje.Veprime të tjera mekanike që mund ta bëjnë aplikimin të përshtatshëm.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: 29/11/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

Komponentët individualë duhet të jenë të përziera me kujdes derisa të merret një masë homogjene. Materiali mund të aplikohet me rul, furçë ose me sprucim me anë të makinave speciale pa ajër, madje edhe në dy duar. Temperatura e aplikimit duhet të jetë gjithmonë së paku 3 ° C më e lartë se temperatura e pikës së vesës. Temperatura minimale e aplikimit +5 ° C, temperatura maksimale +35 ° C.

Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

Shmangni kontaktin me lëkurën dhe mukozën. Përdorni mbrojtje të përshtatshme, në veçanti, një maskë dhe doreza. Mos thithni nga avujt që rrjedhin nga përpunimi i produktit dhe nëse është e mundur, ventiloni zonat e punës.



www.azichem.com

Përditësimi më: **29/11/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **29/11/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer