



SYN.0327

SYNTECH ROADWARE

Dyfazor uretani në fishek për riparime të shpejta të betonit

Kodi doganor

3909 5090

Amballazhimi

- Bi-përzierje fishek 600 ml

Aplikimi

- Pistoletë me dozë të përcaktuar

Familja
Syntech

Tipologjia
Trajtime, veshje dhe zmalte epoksike

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me performancë të lartë, me fibër të përforcuar
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave komunitare
• Trajtime sipërfaqësore dhe riparime të dyshemeve industriale në beton
• Nderhyrje mirembajtjeje ne infrastruktura rrugore dhe hekurudhore

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit

SYNTECH ROADWARE është një uretan hibrid i dyfishtë i depërtueshëm i cili, i kombinuar me kuarç, prodhon një polimer të vështirë dhe të menjëhershëm për të riparuar çarje dhe fërkime në dysheme betoni.

Të dhëna shtesë

SYNTECH ROADWARE ka një viskozitet shumë të ulët duke lejuar depërtimin e produktit në thellësi, madje edhe në çarje më të ngushta. Ka kohë të shkurtër reagimi, në fakt në hapësirën prej 10 minutash në 20 ° C materiali polimerizohet plotësisht dhe katalizohet shpejt edhe në mjedise me temperatura nën 0 ° C. Ajo ka një rezistencë të mirë ndaj sulmit kimik. Kur kombinohen me pluhur kuarci, SYNTECH ROADWARE, formon një përbërje shumë rezistente me prona të ngjashme me betonin ekzistues, por me fleksibilitet që vazhdon me kalimin e kohës.


Konsumi


Me një fishek SYNTECH ROADWARE, një mesatare prej 50 metra linear të hendekut me gjerësi 5 mm është riparuar.

Fushat e përdorimit

Riparimi i çarjeve ose çarjeve në beton, restaurimi i degradimit të përkeqësuar të betonit, riparimi i çarjeve dhe dukurive të daljeve në beton.


Vetitë kryesore

 Pot life:
10 min

 Puthitja me mbështetësin:
13.7 MPa

A:B Raporti i përzierjes:
1:1 _

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
Gri e errët

Veçoritë teknike

Ngurtësimi (a 22°C): 72D _

Përmbajtja e VOC: 5.5 g/l

Rezistenca në tërheqje: 30 MPa

Tërheqja deri në këputje: 6 %

Viskoziteti: < 9 mPas

Mjetet e pastrimit

• Diluent Nitro

Shtresat e lejuara

• Beton

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Thjesht zgjeroje plasarinën me një sharrë rrethore për të lehtësuar depërtimin e SYNTECH ROADWARE. Para aplikimit të produktit, fshini pluhurin. Mbështetja duhet të jetë e pastër dhe e lirë nga pluhuri ose papastërtia.

Mënyra e përdorimit

Vendosni SYNTECH ROADWARE direkt mbi pjesën e plasarit ose në zonën e prishur derisa hapësira e zbrazët të jetë mbushur plotësisht. Shtoni kuarcin drejtpërsëdrejti mbi pjesën e plasarit dhe përsëritni operacionin e aplikimit të SYNTECH ROADWARE. Përhapeni me një shpatull dhe lëreni produktin të veprojë.

Magaznimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin original, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Qeset e hapura duhet të përdoren menjëherë.



Paralajmërimë, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.



www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer