



Familja  
Syntech

Tipologjia  
Materiale përgatitëse, trajtime dhe veshje prej epoksi dhe poliuretani

Linjat e produkteve  
• Building  
• Infratech  
• Floor

Kategoritë e përdorimit  
• Trajtime fiksuese paraprake për lyerje dhe veshje  
• Veshje mbrojtëse, perforcues, poliuretanike ose epoksike

Përbërësit  
Bikomponent

Paraqitja  
I lëngshëm + I lëngshëm

SYN.0360

## SYNTECH PRIMER EP-W

Primer epoksik me dy përbërës për sipërfaqet prej çimentoje, pa tretës

### Kodi doganor

3907 3000

### Amballazhimi

- Kanoçe 1 kg [A]
- Kanoçe 6 kg [A]
- Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kanoçe 3 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 1 kg [A] + 1 Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 6 kg [A] + 1 Kanoçe 3 kg [B]

### Aplikimi

- Brushë
- Rrul

## Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-4

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Lidhja strukturore

## Përshkrimi i produktit

SYNTECH PRIMER EP-W është një rrëshirë epoxy me dy përbërës, pa tretës, që do të përdoret si një abetare për aplikimin e të gjitha cikleve epoksi në sipërfaqet e betonit dhe konglomeratet e çimentos në përgjithësi. SYNTECH PRIMER EP-W është formuluar për të marrë një efekt të lartë të impregnimit, konsolidimit dhe ngjijtes së substratit. Mund të përdoret gjithashtu në sipërfaqe të lagështa. SYNTECH PRIMER EP-W depërton thellësisht edhe në sipërfaqe kompakte, duke konsoliduar në mënyrë efektive substratin. Ajo ka rezistencë të madhe ndaj ujit dhe zgjidhjeve agresive ndërsa lejon kalimin e avullit të ujit.


## Konsumi

Nga 150 deri në 200 gr për metër katror, çdo shtresë, në varësi të porozitetit dhe parregullsive të sipërfaqes.

## Fushat e përdorimit


Promovues adhezioni për veshje epoksi, poliuretani dhe polureik, promotor i aderimit për substrate poroze dhe të përkeqësuar, agjent konsolidues për çimento dhe beton.


## Vetitë kryesore


 Dosage:  
150 - 200 g/m<sup>2</sup>

 Aplikojeni me dy duar

 Jetëgjatësia:  
12 muaj


 Pa tretës


 Pesha specifike:  
1.1 kg/l

 Pot life:  
30 min

**A:B** Raporti i përzierjes:  
2:1

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:  
+10 / +35 °C

 Ngjyrat në dispozicion  
Qelibar

## Veçoritë teknike

Shear strength UNI EN 12188: 18.8 MPa

Rezistenca nga ngjeshja UNI EN 12190: 55 MPa

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
www.azichem.it/disclaimer

## Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

## Shtresat e lejuara

- Beton
- Muratura me tulla me vrimë
- Tulla dhe pllaka
- Nënshtrësia çimentoje
- Gurë natyrorë dhe porfiret

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Mbështetja mbi të cilën do të vendoset sistemi epoksid, poliuretani ose metakrilik duhet të jetë i përshtatshëm për të përballuar sforcimet që vijnë nga përdorimi i synuar, si ngarkesat statike ose dinamike, goditjet, zgjerimi termo-higrometrik, dridhjet etj. Për sa i përket karakteristikave të nënshtrësës (lagështia maksimale, kohezioni, klasa e forcës, rrafshimi, etj.) dhe përgatitjen e sipërfaqes që do të akomodojë sistemin e rrëshirës, ne rekomandojmë kërkesat e përcaktuara në kapitullin 5 të standardit UNI 10966 ("SISTEMET RREZINË PËR SIPËRFAQE HORIZONTALE DHE VERTIKALE - UDHËZIME PËR DIZAJNIM DHE APLIKIM"). Në çdo rast, pastroni me kujdes dhe pastroni sipërfaqet, duke hequr çdo lloj papastërtie, mbetje boje ose pjesë jokoherente. Lagështia e suportit duhet të jetë  $\leq 4\%$ . Vlerësoni llojin më të përshtatshëm të përgatitjes mekanike (përthyerje me goditje, pastrim me rërë, larje hidro, etj.). Sipërfaqet gjithashtu duhet të jenë pa ndërprerje, dhe mundësisht të niveluara dhe të rregulluara me produkte nga linja FLOOR ose linja REPAR ose të lyera me SYNTECH AS 21. Në rast të pranisë (madje edhe të dyshuar) të lagështisë që rrjedh nga ngritja e kapilarëve nga nënshtrësia, rekomandohet të aplikoni paraprakisht rrëshirën epokside SYNTECH PAVIDAMP për "fundet e lagura". Dyshemetë me pllaka, ose dyshemetë e mbuluara me rrëshirë para-ekzistuese, duhet t'i nënshtrohen ashpërsimit mekanik të kryer me thikë, frezim, goditje me çekan, etj., deri në eliminimin e plotë të kores së papërshkueshme nga uji dhe errësimin e sipërfaqeve. Hiqni pluhurin pas gërryerjes.

## Mënyra e përdorimit

Përzieni të dy përbërësit secila në enën e tyre përpara se të përzieni. Derdhni përbërësin B në përbërësin A dhe përzieni për 3 deri në 5 minuta me një stërvitje të mikserit me shpejtësi të ulët, derisa përzierja të homogjenizohet plotësisht. Pasi të jetë tharë plotësisht SYNTECH PRIMER EP-W, veshja mbrojtëse mund të aplikohet.

## Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarim dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Qeset e hapura duhet të përdoren menjëherë. Mbrojeni nga lagështia. Ruajeni produktin në një temperaturë nga  $+10^{\circ}\text{C}$  në  $+30^{\circ}\text{C}$ .



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **29/07/2022**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

*SYNTECH PRIMER EP-W prodhohet/shpërndahet nga*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **29/07/2022**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)