

STABILCURE

EIGENSCHAFTEN

Aushärtungshilfsmittel auf Basis von Acrylharzen in Wasserdispersion, spezifisch für die aushärtende und anti-verdampfende Oberflächenbehandlung von Pflaster in natürlich gebundenen und stabilisierten Zuschlagstoffen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Konservierung/Aufbewahrung	12 Monate
Spezifisches Gewicht	1,12 kg/l
Anwendungstemperatur	+5 / +35 °C
ANDERE INFORMATIONEN	
Entzündbarkeit	Nein
Reinigung Instrumente	Wasser
Zu verwendende persönliche Schutzausrüstung	Handschuhe

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Produkt in seinem Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Eine unzureichende Lagerung des Produkts kann zum Verlust seiner Eigenschaften führen.

VERPACKUNG	25 kg Kanister
GEBRAUCH	Mindestanwendungsmenge 200 g/m ²
ANWENDUNG	Airless-Niederdruck-Zerstäuber

ANWENDUNGSGEBIETE

Anti-Verdampfungs-Oberflächenbehandlung wird angewandt bei Ausbesserungsarbeiten und / oder Wartungsintervention von Radwegen, Fußgängerwegen, Landstraßen, Waldwegen, Wegen in Parks und Gärten, Friedhofsstraßen, Sportanlagen, Spielplätzen, Parkplätzen, Golfplätzen, Plätzen, archäologischen Stätten und jede andere Bodenpflasterung aus natürlichem stabilisierendem Material.

ANWENDUNGSMODALITÄT

STABILCURE muss mit Niederdruck-Airless-Zerstäubung auf der Oberfläche des Belags unmittelbar nach Abschluss des Pflasterns und nach der Kompaktierung desselben aufgebracht werden.

Die Mindestdosierung beträgt 200 g/m²

Unser technisches Personal steht zur Verfügung, um nützliche Informationen für die bestmögliche Verwendung des Produkts bereitzustellen.



ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das aktuelle Produktsicherheitsdatenblatt mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, den Risikophasen und anderen Informationen lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung transportieren, verwenden und sicher entsorgen zu können. Denken Sie jedoch daran, das Produkt und seine Verpackung nicht in der Umwelt zu entsorgen. Die Informationen in diesem technischen Datenblatt, die sich auf unsere besten Erfahrungen beziehen, sind in jedem Fall indikativ zu betrachten. Daher wird dem Benutzer empfohlen, alle notwendigen Tests durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu überprüfen. Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung, die sich aus seiner Verwendung ergibt.

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

Die Behandlung mit STABILCURE muss unbedingt durchgeführt werden, bevor die Oberfläche des Straßenbelags einer vorzeitigen Austrocknung durch äußere Einflüsse unterzogen wird: besondere Aufmerksamkeit bei der Anwendung der Behandlung unmittelbar nach Abschluss der Verdichtung des Straßenbelags muss bei ungünstigen Witterungsbedingungen (starke Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, Anwesenheit von Wind) gelegt werden.

In ähnlichen Fällen und als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme muss der Bodenbelag notwendigerweise mit Vlies bedeckt sein, das für einen Zeitraum von 3-4 Tagen feucht gehalten wird.

Die Anwendung von STABILCURE gleicht keine Mängel aus, die durch falsche Verlegung des Bodens verursacht wurden, wie z. B. schlechte oder übermäßige Feuchtigkeit, Nichtbeseitigung der Abscheidung von grobem Gestein (Kriechkeller) oder ungeeignete Verdichtung. Es wird auf jeden Fall empfohlen, mit der Verarbeitung des Gemisches "auf fachmännische Weise" fortzufahren.

HERSTELLER / HÄNDLER

STABILCURE wird von TERRA SOLIDA, einer exklusiven Marke von Promotec Srls, hergestellt / vertrieben.

Aktualisierung vom 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Hauptsitz: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it