

# STABILCURE

## CARACTERÍSTICAS

Coadyuvante de curado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, específico para el tratamiento superficial de curado y antievaporante de pavimentos de árido natural aglomerado y estabilizado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Plazo de conservación	12 meses
Peso específico	1,12 kg/l
Temperatura de aplicación	+5 / +35 °C

### OTRA INFORMACIÓN

Inflamabilidad	No
Limpieza de herramientas	Agua
Dispositivos de protección individual a utilizar	Guantes

### CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su envase original en un ambiente fresco, seco y protegido de las heladas y de la luz solar directa. Una conservación inadecuada del producto puede causar la pérdida de sus características.

#### ENVASE

Bidón de 25 kg

#### CONSUMOS

Aplicación mínima de 200 g/m<sup>2</sup>

#### APLICACIÓN

Pulverización sin aire a baja presión

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Tratamiento superficial antievaporante para la protección durante la maduración de carriles bici, senderos peatonales, caminos rurales, senderos forestales, senderos en parques y jardines, caminos de cementerios, instalaciones deportivas, zonas de juegos, aparcamientos, campos de golf, explanadas, yacimientos arqueológicos y cualquier otro soporte hecho de tierra o árido natural aglomerado y estabilizado.

### MODO DE EMPLEO

STABILCURE se aplica mediante pulverización sin aire a baja presión sobre la superficie del pavimento, inmediatamente después de la finalización y compactación del mismo, avanzando de manera progresiva y coherente en la colocación. La dosis mínima a aplicar es de 200 g/m<sup>2</sup>

Nuestro personal técnico está disponible para ofrecer la información útil para el mejor uso del producto.

## ADVERTENCIAS

Se recuerda que el usuario está obligado a consultar la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con total seguridad. Se recuerda en todo caso que no se debe verter el producto y su embalaje al medioambiente. La información proporcionada en esta ficha técnica, si bien se refiere a nuestra mejor experiencia, debe considerarse en todo caso indicativa y por tanto se recomienda al usuario que realice cualquier prueba necesaria para verificar la idoneidad del producto. El usuario está obligado a determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume cualquier responsabilidad derivada de su uso.

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

El tratamiento con STABILCURE debe realizarse necesariamente antes de que la superficie del pavimento pueda estar sometida a secado prematuro por obra de los agentes externos: se precisa una especial atención al aplicar el tratamiento inmediatamente después de la terminación de la compactación del pavimento en caso de condiciones de exposición especialmente desfavorables (fuerte radiación solar, altas temperaturas, presencia de viento).

En casos similares, y como precaución adicional, el pavimento deberá ser recubierto con tejido-no-tejido mantenido húmedo durante un periodo de 3-4 días.

La aplicación de STABILCURE no compensa los posibles defectos debidos a una colocación incorrecta del pavimento, como una escasa o excesiva humedad de la mezcla, la no eliminación de la segregación de árido grueso (dren de piedra en seco) o compactación inadecuada. Por tanto, se recomienda realizar la elaboración de la mezcla de manera profesional.

## FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

STABILCURE está fabricado/distribuido por TERRA SOLIDA, una marca exclusiva de Promotec Srls.

Actualización del 16/05/2018.

Promotec Srls Unipersonale

Domicilio social: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN  
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it