



## NATURE STABIL ROAD

# STABILCURE

### TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTIEVAPORANTE

#### CARATTERISTICHE

Prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antieaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato

#### CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Peso specifico	1,12 kg/l
Temperatura di applicazione	+5 / +35 °C
Infiammabilità	No
Pulizia strumenti	Acqua
Dispositivi di protezione individuale da utilizzare	Guanti

#### CONFEZIONE

Tanica kg 25

#### CONSUMI

Applicazione minima di 200 g/m<sup>2</sup>

#### APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione

#### CAMPI D'IMPIEGO

Percorsi pedonali, piste ciclabili, strade e parcheggi carrabili, strade bianche, strade rurali, piazzali, greenways, sottofondazioni stradali in:

Aree marine, boschive, forestali, parchi naturali aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, agricole siti archeologici o in aree protette soggette a vincolo storico, paesaggistico e ambientale (zone SIC, ZPS, ZSC) campi da golf e impianti sportivi in genere istituti scolastici, università, aree di sosta autostradali interventi di compensazione o rigenerazione ambientale ed urbana.

## MODALITA' D'IMPIEGO

STABILCURE deve essere utilizzato puro (senza diluizione). Va applicato tramite nebulizzazione airless a bassa pressione sulla superficie della pavimentazione, immediatamente a seguito del termine della stesa e compattazione della stessa, avanzando progressivamente e conseguentemente la messa in opera.

Il dosaggio minimo da applicare è pari a 200 g/m<sup>2</sup>

Il nostro personale tecnico è a disposizione per fornire informazioni sull'uso ottimale del prodotto.

## RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Il trattamento con STABILCURE va eseguito necessariamente prima che la superficie della pavimentazione possa essere soggetta ad asciugatura precoce ad opera degli agenti esterni: particolare attenzione nell'applicare il trattamento immediatamente a seguito dell'ultimazione della compattazione della pavimentazione va posta nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento).

In casi simili, e come ulteriore precauzione, la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni.

L'applicazione di STABILCURE non sopperisce ad eventuali difetti legati ad una messa in opera non corretta della pavimentazione, quali umidità di impasto scarsa o eccessiva, mancata eliminazione di segregazione di inerte grossolano (vespai) o compattazione non adeguata. Si raccomanda pertanto di procedere alla lavorazione della miscela "a regola d'arte".

## CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo contenitore originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole, ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Teme il gelo. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causarne la perdita delle caratteristiche. Conservabilità 6 mesi

## AVVERTENZE

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica, pur riferendosi alla nostra migliore esperienza, sono da considerarsi in ogni caso indicative e pertanto si raccomanda all'utilizzatore di eseguire ogni prova necessaria alla verifica dell'idoneità del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che derivi dal suo uso.

In funzione delle specifiche esigenze e per effettuare prove preliminari, Terra Solida offre la possibilità di eseguire nel proprio laboratorio uno studio mirato per la definizione del corretto utilizzo del prodotto.

Promotec Srls si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alla presente scheda tecnica.

#### **PRODUTTORE/DISTRIBUTORE**

TERRA SOLIDA è un marchio esclusivo di Promotec Srls.