

STABILCURE

CARACTERÍSTICAS

Coadjuvante de secagem a base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, específico para o tratamento superficial de secagem e antievaaporante de pisos em liga natural inerte e estabilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Branca
Conservabilidade	12 meses
Peso específico	1,12 kg/l
Temperatura de aplicação	+5 / +35 °C

OUTRAS INFORMAÇÕES

Inflamabilidade	Não
Limpeza de instrumentos	Água
Dispositivos de proteção individual a utilizar	Luvas

CONSERVAÇÃO

Armazene o produto no recipiente original em ambiente fresco, seco e longe de gelo e luz solar direta. Uma conservação inadequada do produto pode causar perda das características.

EMBALAGEM

Tanque de 25 kg

CONSUMO

Apliação mínima de 200 g/m²

APLICAÇÃO

Nebulização sem ar em baixa pressão

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Tratamento superficial antievaaporante para a proteção durante a maturação de ciclovias, caminhos de peões, estradas rurais, estradas arborizadas, caminhos em parques e jardins, estradas em cemitérios, instalações esportivas, áreas de jogos, estacionamentos, campos de golfe, praças, sítios arqueológicos e qualquer outro suporte realizado no piso ou em liga natural inerte e estabilizada.

MODO DE UTILIZAÇÃO

STABILCURE é aplicado por nebulização sem ar em baixa pressão na superfície do piso, imediatamente depois do término da compactação, avançando progressivamente e, como consequência, realizando a instalação.

A dose mínima para aplicar é de 200 g/m²

O nosso pessoal técnico está a disposição para fornecer informações úteis sobre a melhor utilização do produto.

ADVERTÊNCIAS

Lembre-se de que o utilizador deve cumprir a recente Ficha de segurança do produto, contendo os dados químicos, físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para transportar, utilizar e descartar o produto e sua embalagem com segurança. Lembramos também para não descartar o produto e sua embalagem no meio-ambiente. As informações indicadas na presente ficha técnica, referentes a nossa experiência, devem ser consideradas indicativas e, portanto, recomendamos ao utilizador realizar todos os testes necessários para verificar a idoneidade do produto. O utilizador deve estabelecer se o produto é adequado para a utilização prevista e assume qualquer responsabilidade sobre a utilização.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O tratamento com STABILCURE é realizado sempre antes de a superfície do piso enxugar devido a agentes externos: tenha muita atenção ao aplicar o tratamento imediatamente depois da compactação do piso caso haja condições especialmente desfavoráveis (raios solares fortes, temperatura elevada, presença de vento).

Em casos semelhantes, e como precaução, o piso deverá ser coberto com tecido não têxtil e mantido humedecido por um período de 3 a 4 dias.

A aplicação de STABILCURE não compensa qualquer eventual defeito vinculado a uma operação incorreta da pavimentação, como humidade em falta ou excesso, falta de eliminação da segregação inerte de partículas (piso) ou compactação não adequada. Portanto, recomendamos realizar o trabalho de mistura “perfeitamente”.

PRODUTOR/DISTRIBUIDOR

STABILCURE é produzido/distribuído por TERRA SOLIDA, uma marca exclusiva da Promotec Srls.

Atualização de 16/05/2018.

Promotec Srls Unipersonale

Sede legal: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it